

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/005510

International filing date: 25 March 2005 (25.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-092556
Filing date: 26 March 2004 (26.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 2 6 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 9 2 5 5 6

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

J P 2 0 0 4 - 0 9 2 5 5 6

出 願 人
Applicant(s): 株式会社カネカ

2 0 0 5 年 4 月 2 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川




【書類名】 特許願
【整理番号】 JP-14537
【提出日】 平成16年 3月26日
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿
【国際特許分類】 C08L 33/08
C08L 33/10
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府摂津市烏飼西5-1-1 鐘淵化学工業株式会社大阪工場内
【氏名】 岡田 賢治
【発明者】
【住所又は居所】 大阪府摂津市烏飼西5-1-1 鐘淵化学工業株式会社大阪工場内
【氏名】 中川 佳樹
【特許出願人】
【識別番号】 000000941
【氏名又は名称】 鐘淵化学工業株式会社
【代理人】
【識別番号】 100065226
【弁理士】
【氏名又は名称】 朝日奈 宗太
【電話番号】 06-6943-8922
【選任した代理人】
【識別番号】 100117112
【弁理士】
【氏名又は名称】 秋山 文男
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 001627
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 0102675

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

下記（A）成分、（B）成分を必須成分とすることを特徴とする光ラジカル硬化／光カチオン硬化併用硬化性組成物。

（A）一般式（1）：



（式中、 R^1 は水素原子または炭素数 1～20 の有機基を表わす）

で表わされる基を 1 分子あたり 2 個以上、分子末端に有するビニル系重合体。

（B）エポキシ化合物またはオキセタン化合物。

【請求項 2】

（A）成分の主鎖を構成するビニル系モノマーが、（メタ）アクリル系重合体である請求項 1 記載の硬化性組成物。

【請求項 3】

（A）成分の主鎖を構成するビニル系モノマーが、アクリル酸エステル系重合体である請求項 1～2 のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項 4】

（A）成分の主鎖を構成するビニル系モノマーが、アクリル酸ブチル、アクリル酸エチルおよび 2-メトキシエチルアクリレートから選ばれる少なくとも 2 つを含む請求項 1～3 のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項 5】

R^1 が水素原子または炭素数 1～20 の炭化水素基である請求項 1～4 のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項 6】

R^1 が水素原子またはメチル基である請求項 5 記載の硬化性組成物。

【請求項 7】

（A）成分が、分子末端にハロゲン基を有するビニル系重合体に、

一般式（2）：




（式中、 R^1 は水素原子または炭素数 1～20 の有機基、 $M^{+/-}$ はアルカリ金属イオンまたは 4 級アンモニウムイオンを表わす）

で示される化合物を反応させること

により製造される請求項 1～6 のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項 8】

分子末端にハロゲン基を有するビニル系重合体が、一般式（3）：




（式中、 R^1 、 R^2 はビニル系モノマーのエチレン性不飽和基に結合した基、 X は塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子を表わす）

で示される基を有する請求項 7 記載の硬化性組成物。

【請求項 9】

（A）成分が、分子末端に水酸基を有するビニル系重合体に、

一般式（4）：



（式中、 R^1 は水素原子または炭素数 1～20 の有機基、 X^1 は塩素原子、臭素原子または水酸基を表わす）

で示される化合物を反応させること


により製造される請求項 1～6 のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項 10】

（A）成分が、

(1) 分子末端に水酸基を有するビニル系重合体に、ジイソシアネート化合物を反応させる、

(2) 残存イソシアネート基と一般式(5)：



(式中、 R^{a} は水素原子または炭素数1～20の有機基、 R' は炭素数2～20の2価の有機基を表わす)

で示される化合物と反応させること

により製造される請求項1～6のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項11】

(A) 成分の主鎖が、ビニル系モノマーのリビングラジカル重合により製造される請求項1～10のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項12】

リビングラジカル重合が原子移動ラジカル重合である請求項11記載の硬化性組成物。

【請求項13】

原子移動ラジカル重合の触媒である遷移金属錯体が、銅、ニッケル、ルテニウムまたは鉄の錯体より選ばれる請求項12記載の硬化性組成物。

【請求項14】

遷移金属錯体が銅の錯体である請求項13記載の硬化性組成物。

【請求項15】

(A) 成分の主鎖が、連鎖移動剤を用いたビニル系モノマーの重合により製造される請求項1～10のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項16】

(A) 成分の数平均分子量が3000以上である請求項1～15のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項17】

(A) 成分のビニル系重合体が、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定した重量平均分子量と数平均分子量の比の値が1.8未満である請求項1～16のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項18】

ラジカル重合性の基を有する、モノマーおよび(または)オリゴマーを含有する請求項1～17のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項19】

アニオン重合性の基を有する、モノマーおよび(または)オリゴマーを含有する請求項1～18のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項20】

(メタ)アクリロイル系基を有する、モノマーおよび(または)オリゴマーを含有する請求項18～19のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項21】

(メタ)アクリロイル系基を有し、さらに数平均分子量が5000以下である、モノマーおよび(または)オリゴマーを含有する請求項20記載の硬化性組成物。

【請求項22】

(B) 成分のエポキシ化合物またはオキセタン化合物が芳香環を有さない請求項1～21のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項23】

(A) 成分、(B) 成分の他に、(C) 光ラジカル性重合開始剤を含有する請求項1～22のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項24】

(A) 成分、(B) 成分の他に、(D) 光カチオン性重合開始剤を含有する請求項1～22のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項25】

(A)成分、(B)成分の他に、(C)光ラジカル性重合開始剤および(D)光カチオン性重合開始剤を含有する請求項1～22のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項26】

(A)成分～(D)成分の他に、さらに(E)分子中にエポキシ基と(メタ)アクリロイル基の両方を有する化合物を含有する請求項1～25のいずれかに記載の硬化性組成物。

【請求項27】

(E)成分がグリシジルメタクリレートである請求項26記載の硬化性組成物。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ラジカル硬化／光カチオン硬化併用硬化性組成物

【技術分野】

【０００１】

本発明は、光ラジカル硬化／光カチオン硬化併用硬化性組成物に関する。さらに詳しくは、分子末端に（メタ）アクリロイル系基を有するビニル重合体およびエポキシ化合物またはオキセタン化合物を必須成分とする光ラジカル硬化／光カチオン硬化併用硬化性組成物に関する。

【背景技術】

【０００２】

アクリルゴムは、その耐熱性、耐油性などの特徴から、自動車のエンジン周りを中心とした機能部品、保安部品などとして使用されている。

【０００３】

しかし、アクリルゴムを硬化させる場合、充填剤や加硫剤などの配合剤の混練り時にロールに付着したり、シーティング時に平滑になりにくかったり、あるいは成形時に非流動性であるなどの加工性のわるさと加硫速度の遅さ、あるいは長時間のポストキュアが必要であるなど、硬化性のわるさに問題がある。また、シールとして用いる場合の信頼性、フランジ面の精密加工の必要性など問題も多い。

【０００４】

加工性や硬化性を向上させたものも報告されているが（特許文献１）、速硬化が可能な光硬化が可能で生産性を向上させることができるものではない。

【０００５】

硬化物のゴム弾性・伸びを充分に得るためには、架橋点間分子量の大きいポリマー設計が必要となる。本発明者らは、これまでに、主鎖をリビングラジカル重合により得られるアクリル重合体とし、その末端に（メタ）アクリロイル基を有する重合体について報告している（特許文献２、３）。

【０００６】

しかし、分子量の大きい重合体は粘度が高く、作業性に劣ることが懸念されていた。また、強度が充分でないアクリル重合体にアエロジルなどの補強性フィラーを添加すると、さらに粘度が高くなるという問題を有している。

【０００７】

光ラジカル重合と光カチオン重合との併用に関する技術に関して、これまでに報告されているが（特許文献４、５）、アクリル重合体を主鎖とするものではなく、耐熱性・耐侯性・耐油性などのバランスのとれた材料の記載はなかった。

【０００８】

【特許文献１】 特開２０００－１５４３７０号公報

【特許文献２】 特開２０００－７２８１６号公報

【特許文献３】 特開２０００－９５８２６号公報

【特許文献４】 特開平５－１１７５９２号公報

【特許文献５】 特開平８－１４３７５５号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００９】

本発明は、耐熱性、耐侯性、耐油性などのビニル系重合体、たとえばアクリル重合体の特徴をいかし、低粘度で、硬化させた際の強度特性に優れる硬化性組成物を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】


【００１０】

本発明は、以下の構成からなる新規な光ラジカル硬化／光カチオン硬化併用硬化性組成物に関する。

【0011】

(1) 下記(A)成分、(B)成分を必須成分とすることを特徴とする光ラジカル硬化／光カチオン硬化併用硬化性組成物。

(A) 一般式(1)：



(式中、 R^1 は水素原子または炭素数1～20の有機基を表わす)

で表わされる基を1分子あたり2個以上、分子末端に有するビニル系重合体。

(B) エポキシ化合物またはオキセタン化合物。

【0012】

(2) (A)成分の主鎖を構成するビニル系モノマーが、(メタ)アクリル系重合体である(1)記載の硬化性組成物。

【0013】

(3) (A)成分の主鎖を構成するビニル系モノマーが、アクリル酸エステル系重合体である(1)～(2)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0014】

(4) (A)成分の主鎖を構成するビニル系モノマーが、アクリル酸ブチル、アクリル酸エチルおよび2-メトキシエチルアクリレートから選ばれる少なくとも2つを含む(1)～(3)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0015】


(5) R^1 が水素原子または炭素数1～20の炭化水素基である(1)～(4)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0016】

(6) R^1 が水素原子またはメチル基である(5)記載の硬化性組成物。

【0017】

(7) (A)成分が、
分子末端にハロゲン基を有するビニル系重合体に、
一般式(2)：




(式中、 R^1 は水素原子または炭素数1～20の有機基、 M^{+} はアルカリ金属イオンまたは4級アンモニウムイオンを表わす)

で示される化合物を反応させること

により製造される(1)～(6)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0018】

(8) 分子末端にハロゲン基を有するビニル系重合体が、一般式(3)：




(式中、 R^1 、 R^2 はビニル系モノマーのエチレン性不飽和基に結合した基、 X は塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子を表わす)

で示される基を有する(7)記載の硬化性組成物。

【0019】

(9) (A)成分が、
分子末端に水酸基を有するビニル系重合体に、
一般式(4)：



(式中、 R^1 は水素原子または炭素数1～20の有機基、 X^1 は塩素原子、臭素原子または水酸基を表わす)

で示される化合物を反応させること

により製造される(1)～(6)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0020】

(10) (A)成分が、

(1) 分子末端に水酸基を有するビニル系重合体に、ジイソシアネート化合物を反応させ

、
(2) 残存 イソシアネート基と一般式 (5) :



(式中、 R^{a} は水素原子または炭素数1～20の有機基、 R' は炭素数2～20の2価の有機基を表わす)

で示される化合物と反応させること

により製造される(1)～(6)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0021】

(11) (A)成分の主鎖が、ビニル系モノマーのリビングラジカル重合により製造される(1)～(10)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0022】

(12) リビングラジカル重合が原子移動ラジカル重合である(11)記載の硬化性組成物。

【0023】

(13) 原子移動ラジカル重合の触媒である遷移金属錯体が、銅、ニッケル、ルテニウムまたは鉄の錯体より選ばれる(12)記載の硬化性組成物。

【0024】

(14) 遷移金属錯体が銅の錯体である(13)記載の硬化性組成物。

【0025】

(15) (A)成分の主鎖が、連鎖移動剤を用いたビニル系モノマーの重合により製造される(1)～(10)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0026】

(16) (A)成分の数平均分子量が3000以上である(1)～(15)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0027】

(17) (A)成分のビニル系重合体が、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーで測定した重量平均分子量と数平均分子量の比の値が1.8未満である(1)～(16)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0028】

(18) ラジカル重合性の基を有する、モノマーおよび(または)オリゴマーを含有する(1)～(17)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0029】

(19) アニオン重合性の基を有する、モノマーおよび(または)オリゴマーを含有する(1)～(18)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0030】

(20) (メタ)アクリロイル系基を有する、モノマーおよび(または)オリゴマーを含有する(18)～(19)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0031】

(21) (メタ)アクリロイル系基を有し、さらに数平均分子量が5000以下である、モノマーおよび(または)オリゴマーを含有する(20)記載の硬化性組成物。

【0032】

(22) (B)成分のエポキシ化合物またはオキセタン化合物が芳香環を有さない(1)～(21)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0033】

(23) (A)成分、(B)成分の他に、(C)光ラジカル性重合開始剤を含有する(1)～(22)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0034】

(24) (A)成分、(B)成分の他に、(D)光カチオン性重合開始剤を含有する(1)～(22)のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0035】

(25) (A) 成分、(B) 成分の他に、(C) 光ラジカル性重合開始剤および (D) 光カチオン性重合開始剤を含有する (1) ~ (22) のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0036】

(26) (A) 成分 ~ (D) 成分の他に、さらに (E) 分子中にエポキシ基と (メタ) アクリロイル基の両方を有する化合物を含有する (1) ~ (25) のいずれかに記載の硬化性組成物。

【0037】

(27) (E) 成分がグリシジルメタクリレートである (26) 記載の硬化性組成物。

【発明の効果】

【0038】

本発明の光ラジカル硬化／光カチオン硬化併用硬化性組成物を使用することにより、耐熱性、耐候性、耐油性などのアクリル重合体の特徴を有し、低粘度で、硬化させた際の強度特性に優れる硬化性組成物を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】


【0039】

以下に本発明の光ラジカル硬化／光カチオン硬化併用硬化性組成物について述べる。

【0040】

< (A) 成分 >

(A) 成分は、一般式 (1) :



(式中、 R^1 は水素原子または炭素数 1 ~ 20 の有機基を表わす)

で表わされる基を 1 分子あたり 2 個以上、分子末端に有するビニル系重合体である。

【0041】

(A) 成分における一般式 (1) で表わされる基 ((メタ) アクリロイル系基) の数は、架橋させるという観点から 1 分子あたり 2 個以上、好ましくは 2 ~ 3 個、さらには 2 個である。

【0042】

該 (メタ) アクリロイル系基は、架橋点間分子量を大きくすることでゴム弾性を得るという観点から、ビニル系重合体の分子末端に存在する。

【0043】

(メタ) アクリロイル系基中の R^1 は、水素原子または炭素数 1 ~ 20 の有機基を表わし、好ましくは水素原子または炭素数 1 ~ 20 の炭化水素基である。

【0044】

前記炭素数 1 ~ 20 の有機基としては、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 6 ~ 20 のアリール基、炭素数 7 ~ 20 のアラルキル基、ニトリル基などがあげられ、これらは水酸基などの置換基を有していてもよい。

【0045】

前記炭素数 1 ~ 20 のアルキル基としては、たとえばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基など、炭素数 6 ~ 20 のアリール基としては、たとえばフェニル基、ナフチル基など、炭素数 7 ~ 20 のアラルキル基としては、たとえばベンジル基、フェニルエチル基などがあげられる。

【0046】

R^1 の具体例としては、たとえば $-H$ 、 $-CH_3$ 、 $-CH_2CH_3$ 、 $-(CH_2)_nCH_3$ (n は 2 ~ 19 の整数を表わす)、 $-C_6H_5$ 、 $-CH_2OH$ 、 $-CN$ などがあげられ、好ましくは $-H$ 、 $-CH_3$ である。

【0047】

(A) 成分の主鎖を構成するビニル系モノマーにはとくに限定はなく、各種のものをいうことができる。例示するならば、(メタ) アクリル酸、(メタ) アクリル酸メチル、(メタ) アクリル酸エチル、(メタ) アクリル酸 n -プロピル、(メタ) アクリル酸イソプロピル、(メタ) アクリル酸 n -ブチル、(メタ) アクリル酸イソブチル、(メタ) ア

クリル酸 *tert*-ブチル、(メタ)アクリル酸 *n*-ベンチル、(メタ)アクリル酸 *n*-ヘキシル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸 *n*-ヘプチル、(メタ)アクリル酸 *n*-オクチル、(メタ)アクリル酸 2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸ノニル、(メタ)アクリル酸デシル、(メタ)アクリル酸ドデシル、(メタ)アクリル酸フェニル、(メタ)アクリル酸トルイル、(メタ)アクリル酸ベンジル、(メタ)アクリル酸 2-メトキシエチル、(メタ)アクリル酸 3-メトキシブチル、(メタ)アクリル酸 2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸 2-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸ステアリル、(メタ)アクリル酸グリシジル、(メタ)アクリル酸 2-アミノエチル、 γ -(メタクリロイルオキシプロピル)トリメトキシシラン、(メタ)アクリル酸のエチレンオキサイド付加物、(メタ)アクリル酸トリフルオロメチルメチル、(メタ)アクリル酸 2-トリフルオロメチルエチル、(メタ)アクリル酸 2-パーフルオロエチルエチル、(メタ)アクリル酸 2-パーフルオロエチル-2-パーフルオロブチルエチル、(メタ)アクリル酸 2-パーフルオロエチル、(メタ)アクリル酸パーフルオロメチル、(メタ)アクリル酸ジパーフルオロメチルメチル、(メタ)アクリル酸 2-パーフルオロメチル-2-パーフルオロエチルエチル、(メタ)アクリル酸 2-パーフルオロヘキシルエチル、(メタ)アクリル酸 2-パーフルオロデシルエチル、(メタ)アクリル酸 2-パーフルオロヘキサデシルエチルなどの(メタ)アクリル系モノマー；スチレン、ビニルトルエン、 α -メチルスチレン、クロルスチレン、スチレンスルホン酸およびその塩などの芳香族ビニル系モノマー；パーフルオロエチレン、パーフルオロプロピレン、フッ化ビニリデンなどのフッ素含有ビニルモノマー；ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシランなどのケイ素含有ビニル系モノマー；無水マレイン酸、マレイン酸、マレイン酸のモノアルキルエステルおよびジアルキルエステル；フマル酸、フマル酸のモノアルキルエステルおよびジアルキルエステル；マレイミド、メチルマレイミド、エチルマレイミド、プロピルマレイミド、ブチルマレイミド、ヘキシルマレイミド、オクチルマレイミド、ドデシルマレイミド、ステアリルマレイミド、フェニルマレイミド、シクロヘキシルマレイミドなどのマレイミド系モノマー；アクリロニトリル、メタクリロニトリルなどのニトリル基含有ビニル系モノマー；アクリルアミド、メタクリルアミドなどのアミド基含有ビニル系モノマー；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ピバリン酸ビニル、安息香酸ビニル、桂皮酸ビニルなどのビニルエステル類；エチレン、プロピレンなどのアルケン類；ブタジエン、イソプレンなどの共役ジエン類；塩化ビニル、塩化ビニリデン、塩化アリル、アリルアルコールなどがあげられる。これらは、単独で用いてもよく、複数を組み合わせて用いてもよい。なかでも、生成物の物性などの点から、芳香族ビニル系モノマーおよび(メタ)アクリル系モノマーが好ましい。より好ましくは、アクリル酸エステルモノマー、メタクリル酸エステルモノマーであり、さらに好ましくは、アクリル酸ブチル、アクリル酸エチル、2-メトキシエチルアクリレートである。さらに、耐油性などの観点から、主鎖を構成するビニル系モノマーは、アクリル酸ブチル、アクリル酸エチルおよび2-メトキシエチルアクリレートから選ばれる少なくとも2つを含むことがとくに好ましい。

【0048】

本発明においては、これらの好ましいモノマーを他の前記モノマーと共重合させてもよく、その際は、これらの好ましいモノマーが重量比で40%以上含まれていることが好ましい。

【0049】

(A)成分の分子量分布【ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)で測定した重量平均分子量(M_w)と数平均分子量(M_n)の比】には、とくに限定はないが、好ましくは1.8未満、より好ましくは1.7以下、さらに好ましくは1.6以下、とくに好ましくは1.5以下、特別に好ましくは1.4以下、最も好ましくは1.3以下である。

【0050】

なお、本発明におけるGPC測定の際には、通常は、クロロホルムまたはテトラヒドロフランを移動相とし、ポリスチレンゲルカラムを使用し、分子量の値はポリスチレン換算

値で求めている。

【0051】

(A) 成分の数平均分子量の下限は、好ましくは500、より好ましくは3000であり、上限は、好ましくは100000、より好ましくは40000である。分子量が500未満であると、ビニル系重合体の本来の特性が発現されにくくなる傾向があり、また、100000をこえると、ハンドリングが困難になりやすい傾向がある。

【0052】

<(A) 成分の製法>

(A) 成分の製法についてはとくに限定はない。

【0053】

ビニル系重合体は、一般にアニオン重合あるいはラジカル重合によって製造されるが、モノマーの汎用性あるいは制御の容易さからラジカル重合が好ましい。ラジカル重合の中でも、リビングラジカル重合あるいは連鎖移動剤を用いたラジカル重合によって製造されるのが好ましく、とくに前者が好ましい。

【0054】

(A) 成分の製造に用いられるラジカル重合法は、重合開始剤としてアゾ系化合物、過酸化物などを用いて、特定の官能基を有するモノマーとビニル系モノマーとを単に共重合させる「一般的なラジカル重合法」と、末端などの制御された位置に特定の官能基を導入することが可能な「制御ラジカル重合法」に分類することができる。

【0055】

「一般的なラジカル重合法」は簡便な方法であるが、この方法では特定の官能基を有するモノマーは確率的にしか重合体中に導入されないのので、官能化率の高い重合体を得ようとした場合には、このモノマーをかなり大量に使う必要があり、逆に少量使用ではこの特定の官能基が導入されない重合体の割合が大きくなるという問題がある。また、フリーラジカル重合であるため、分子量分布が広く粘度の高い重合体しか得られないという問題もある。

【0056】

「制御ラジカル重合法」は、さらに、特定の官能基を有する連鎖移動剤を用いて重合を行なうことにより末端に官能基を有するビニル系重合体を得られる「連鎖移動剤法」と重合生長末端が停止反応などを起こさずに生長することによりほぼ設計とおりの分子量の重合体を得られる「リビングラジカル重合法」とに、分類することができる。

【0057】

「連鎖移動剤法」は、官能化率の高い重合体を得ることが可能であるが、開始剤に対してかなり大量の特定の官能基を有する連鎖移動剤が必要であり、処理も含めて経済面で問題がある。また、前記の「一般的なラジカル重合法」と同様、フリーラジカル重合であるため分子量分布が広く、粘度の高い重合体しか得られないという問題もある。

【0058】

これらの重合法とは異なり、「リビングラジカル重合法」は、重合速度が高く、ラジカル同士のカップリングなどによる停止反応が起こりやすいため制御が難しいとされるラジカル重合でありながら、停止反応が起こりにくく、分子量分布の狭い(M_w/M_n が1.1~1.5程度)重合体を得られるとともに、モノマーと開始剤の仕込み比によって分子量を自由にコントロールすることができる。

【0059】

したがって、「リビングラジカル重合法」では、分子量分布が狭く、粘度が低い重合体を得ることができる上に、特定の官能基を有するモノマーを重合体のほぼ任意の位置に導入することができるため、前記特定の官能基を有するビニル系重合体の製造方法としてはより好ましいものである。

【0060】

なお、リビング重合とは、狭義には、末端が常に活性を持ち続けて分子鎖が生長していく重合のことをいうが、一般には、末端が不活性化されたものと活性化されたものが平衡

状態にありながら生長していく擬リビング重合も含まれる。本発明における定義も後者である。

【0061】

「リビングラジカル重合法」は、近年様々なグループで積極的に研究されている。その例としては、たとえばジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティー（J. Am. Chem. Soc.）、1994年、116巻、7943頁に示されているようなコバルトポリフィリン錯体を用いるもの、マクロモレキュルズ（Macromolecules）、1994年、27巻、7228頁に示されているようなニトロキシド化合物などのラジカル捕捉剤を用いるもの、有機ハロゲン化合物などを開始剤とし遷移金属錯体を触媒とする「原子移動ラジカル重合」（Atom Transfer Radical Polymerization：ATRP）などがあげられる。

【0062】

「リビングラジカル重合法」の中でも、有機ハロゲン化合物あるいはハロゲン化スルホニル化合物などを開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニル系モノマーを重合する「原子移動ラジカル重合法」は、前記の「リビングラジカル重合法」の特徴に加えて、官能基変換反応に比較的有利なハロゲンなどを末端に有し、開始剤や触媒の設計の自由度が大きいことから、特定の官能基を有するビニル系重合体の製造方法としては、さらに好ましい。

【0063】

前記原子移動ラジカル重合法としては、たとえばMatyjaszewskiら、ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティー（J. Am. Chem. Soc.）1995年、117巻、5614頁、マクロモレキュルズ（Macromolecules）1995年、28巻、7901頁、サイエンス（Science）1996年、272巻、866頁、WO96/30421号パンフレット、WO97/18247号パンフレットあるいはSawamotoら、マクロモレキュルズ（Macromolecules）1995年、28巻、1721頁などに記載の方法があげられる。

【0064】

本発明において、これらのうちどの方法を使用するかはとくに制約はないが、基本的には制御ラジカル重合法が利用され、さらに制御の容易さなどからリビングラジカル重合法が好ましく、とくに原子移動ラジカル重合法が好ましい。

【0065】

まず、制御ラジカル重合法のうちの一つ、連鎖移動剤を用いた重合法について説明する。

【0066】

連鎖移動剤（テロマー）を用いたラジカル重合としては、とくに限定はないが、本発明に適した末端構造を有するビニル系重合体を得る方法としては、つぎの2つの方法が例示される。

【0067】

特開平4-132706号公報に示されているようなハロゲン化炭化水素を連鎖移動剤として用いてハロゲン末端の重合体を得る方法と、特開昭61-271306号公報、特許2594402号公報、特開昭54-47782号公報に示されているような水酸基含有メルカプタンあるいは水酸基含有ポリスルフィドなどを連鎖移動剤として用いて水酸基末端の重合体を得る方法である。

【0068】

つぎに、リビングラジカル重合法について説明する。

【0069】

そのうち、まず、ニトロキシド化合物などのラジカル捕捉剤（キャッピング剤）を用いる方法について説明する。

【0070】

この重合法では、一般に安定なニトロキシフリーラジカル（ $=N-O\cdot$ ）をラジカルキャッピング剤として用いる。このような化合物にはとくに限定はないが、2, 2, 6, 6

—置換—1—ピペリジニルオキシラジカルや2, 2, 5, 5—置換—1—ピロリジニルオキシラジカルなど、環状ヒドロキシアミンからのニトロキシフリーラジカルが好ましい。置換基としてはメチル基やエチル基などの炭素数4以下のアルキル基が適当である。

【0071】

前記ニトロキシフリーラジカル化合物の具体例としては、限定はないが、2, 2, 6, 6—テトラメチル—1—ピペリジニルオキシラジカル (TEMPO)、2, 2, 6, 6—テトラエチル—1—ピペリジニルオキシラジカル、2, 2, 6, 6—テトラメチル—4—オキソ—1—ピペリジニルオキシラジカル、2, 2, 5, 5—テトラメチル—1—ピロリジニルオキシラジカル、1, 1, 3, 3—テトラメチル—2—イソインドリニルオキシラジカル、N, N—ジ—*t*—ブチルアミンオキシラジカルなどがあげられる。

【0072】

前記ニトロキシフリーラジカルの代わりに、ガルビノキシル (galvinoxyl) フリーラジカルなどの安定なフリーラジカルを用いても構わない。

【0073】

前記ラジカルキャッピング剤はラジカル発生剤と併用される。ラジカルキャッピング剤とラジカル発生剤との反応生成物が重合開始剤となって付加重合性モノマーの重合が進行すると考えられる。

【0074】

両者の併用割合はとくに限定はないが、ラジカルキャッピング剤1モルに対し、ラジカル開始剤0.1～10モルが適切である。

【0075】

ラジカル発生剤としては、種々の化合物を使用することができるが、重合温度条件下でラジカルを発生し得るパーオキシドが好ましい。

【0076】

前記パーオキシドにはとくに限定はないが、ベンゾイルパーオキシド、ラウロイルパーオキシドなどのジアシルパーオキシド類、ジクミルパーオキシド、ジ—*t*—ブチルパーオキシドなどのジアルキルパーオキシド類、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、ビス(4—*t*—ブチルシクロヘキシル)パーオキシジカーボネートなどのパーオキシカーボネート類、*t*—ブチルパーオキシオクトエート、*t*—ブチルパーオキシベンゾエートなどのアルキルパーエステル類などがあげられる。とくにベンゾイルパーオキシドが好ましい。

【0077】



さらに、パーオキシドの代わりにアゾビスイソブチロニトリルのようなラジカル発生性アゾ化合物などのラジカル発生剤も使用し得る。

【0078】

マクロモレキュルズ (Macromolecules) 1995年、28巻、2993頁に報告されているように、ラジカルキャッピング剤とラジカル発生剤を併用する代わりに、下記のようなアルコキシアミン化合物を開始剤として用いても構わない。

【0079】

【化 1】



【0080】

アルコキシアミン化合物を開始剤として用いる場合、それが前記のような水酸基などの官能基を有するものを用いると末端に官能基を有する重合体を得られる。これを本発明に利用すると、末端に官能基を有する重合体を得られる。

【0081】

前記ニトロキシド化合物などのラジカル捕捉剤を用いる重合で用いられるモノマー、溶剤、重合温度などの重合条件にはとくに限定はないが、つぎに説明する原子移動ラジカル重合について用いるのと同様で構わない。

【0082】


つぎに、本発明に使用するリビングラジカル重合法としてより好ましい原子移動ラジカル重合法について説明する。

【0083】


この原子移動ラジカル重合法では、有機ハロゲン化物、とくに反応性の高い炭素—ハロゲン結合を有する有機ハロゲン化物（たとえば、 α 位にハロゲンを有するカルボニル化合物や、ベンジル位にハロゲンを有する化合物）、あるいはハロゲン化スルホニル化合物などが開始剤として用いられる。

【0084】

具体的に例示するならば、



（式中、 C_6H_5 はフェニル基、X は塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子）、



（式中、 R^3 、 R^4 は水素原子、炭素数 1～20 のアルキル基、炭素数 6～20 のアリール基または炭素数 7～20 のアラルキル基、X は塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子）、



（式中、 R^3 は水素原子、炭素数 1～20 のアルキル基、炭素数 6～20 のアリール基または炭素数 7～20 のアラルキル基、X は塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子）
などがあげられる。

【0085】


原子移動ラジカル重合法の開始剤として、重合を開始する官能基以外の官能基を有する有機ハロゲン化物またはハロゲン化スルホニル化合物を用いることもできる。このような場合、一方の主鎖末端に前記官能基を、他方の主鎖末端に前記一般式（1）で表わされる構造を有するビニル系重合体が製造される。

【0086】

前記官能基としては、アルケニル基、架橋性シリル基、ヒドロキシシル基、エポキシ基、アミノ基、アミド基などがあげられる。

【0087】

前記アルケニル基を有する有機ハロゲン化物としては、とくに限定はなく、たとえば一般式(6)：



(式中、 R^5 は水素原子またはメチル基、 R^6 、 R^7 は水素原子、炭素数1～20のアルキル基、炭素数6～20のアリール基、炭素数7～20のアラルキル基または他端において相互に連結したもの、 R^8 は $-C(O)O-$ (エステル基)、 $-C(O)-$ (ケト基)または $o-$ 、 $m-$ 、 $p-$ フェニレン基、 R^9 は直接結合または1個以上のエーテル結合を含有していてもよい炭素数1～20の2価の有機基、 X は塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子)

で示されるものが例示される。

【0088】


前記置換基 R^6 、 R^7 の具体例としては、水素原子、メチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基などがあげられる。 R^6 と R^7 は、他端において連結して環状骨格を形成していてもよい。

【0089】

R^9 の1個以上のエーテル結合を含有していてもよい炭素数1～20の2価の有機基としては、たとえば1個以上のエーテル結合を含有していてもよい炭素数1～20のアルキレン基などがあげられる。


【0090】

一般式(6)で示されるアルケニル基を有する有機ハロゲン化物の具体例としては、




【0091】

【化2】




【0092】

(以上の式中、 X は塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、 n は0～20の整数)、



【0093】

【化3】



【0094】

(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、nは1～20の整数、mは0～20の整数)、

o, m, p- $\text{XCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}=\text{CH}_2$ 、

o, m, p- $\text{CH}_3\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{C}_6\text{H}_4-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}=\text{CH}_2$ 、

o, m, p- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{C}_6\text{H}_4-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}=\text{CH}_2$ 、

(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、nは0～20の整数)、

o, m, p- $\text{XCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-(\text{CH}_2)_n-\text{O}-(\text{CH}_2)_m-\text{CH}=\text{CH}_2$ 、

o, m, p- $\text{CH}_3\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{C}_6\text{H}_4-(\text{CH}_2)_n-\text{O}-(\text{CH}_2)_m-\text{CH}=\text{CH}_2$

、

o, m, p- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{C}_6\text{H}_4-(\text{CH}_2)_n-\text{O}-(\text{CH}_2)_m\text{CH}=\text{CH}_2$

(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、nは1～20の整数、mは0～20の整数)、

o, m, p- $\text{XCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}=\text{CH}_2$ 、

o, m, p- $\text{CH}_3\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}=\text{CH}_2$ 、

o, m, p- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}=\text{CH}_2$

(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、nは0～20の整数)

o, m, p- $\text{XCH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-(\text{CH}_2)_n-\text{O}-(\text{CH}_2)_m-\text{CH}=\text{CH}_2$ 、

o, m, p- $\text{CH}_3\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-(\text{CH}_2)_n-\text{O}-(\text{CH}_2)_m-\text{CH}=\text{CH}_2$ 、

o, m, p- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-(\text{CH}_2)_n-\text{O}-(\text{CH}_2)_m-\text{CH}=\text{CH}_2$

(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、nは1～20の整数、mは0～20の整数)。

【0095】

前記アルケニル基を有する有機ハロゲン化物としては、さらに一般式(7)：

$\text{H}_2\text{C}=\text{C}(\text{R}^5)-\text{R}^9-\text{C}(\text{R}^6)(\text{X})-\text{R}^{10}-\text{R}^7$ (7)

(式中、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、Xは前記に同じ、 R^{10} は、直接結合、 $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$ (エステル基)、 $-\text{C}(\text{O})-$ (ケト基)またはo-, m-, p-フェニレン基を表わす)で示される化合物があげられる。

【0096】

前記 R^9 は、直接結合または炭素数1～20の2価の有機基(1個以上のエーテル結合を含有していてもよい)であるが、直接結合である場合は、ハロゲン原子の結合している炭素にビニル基が結合しており、ハロゲン化アリル化物である。この場合は、隣接ビニル基によって炭素-ハロゲン結合が活性化されているので、 R^{10} として $\text{C}(\text{O})\text{O}$ 基やフェニレン基などを有する必要は必ずしもなく、直接結合であってもよい。 R^9 が直接結合でない場合、炭素-ハロゲン結合を活性化するために、 R^{10} としては $\text{C}(\text{O})\text{O}$ 基、 $\text{C}(\text{O})$ 基、フェニレン基が好ましい。

【0097】

一般式(7)で示される化合物を具体的に例示するならば、

$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{X}$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{X}$ 、

$\text{CH}_2=\text{CHC}(\text{H})(\text{X})\text{CH}_3$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{H})(\text{X})\text{CH}_3$ 、

$\text{CH}_2=\text{CHC}(\text{X})(\text{CH}_3)_2$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHC}(\text{H})(\text{X})\text{C}_2\text{H}_5$ 、

$\text{CH}_2=\text{CHC}(\text{H})(\text{X})\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 、

$\text{CH}_2=\text{CHC}(\text{H})(\text{X})\text{C}_6\text{H}_5$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHC}(\text{H})(\text{X})\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ 、



$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{CO}_2\text{R}$ 、

$\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_2)_2\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{CO}_2\text{R}$ 、

$\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_2)_3\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{CO}_2\text{R}$ 、

$\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_2)_8\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{CO}_2\text{R}$ 、

$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{C}(\text{H})(\text{X})-\text{C}_6\text{H}_5$ 、





(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、Rは炭素数1～20のアルキル基、アリール基、アラルキル基)

などをあげることができる。

【0098】

前記アルケニル基を有するハロゲン化スルホニル化合物の具体例をあげるならば、




(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、nは0～20の整数)

などをあげることができる。

【0099】

前記架橋性シリル基を有する有機ハロゲン化物にはとくに限定はなく、たとえば一般式(8)：






(式中、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、Xは前記に同じ、 R^{11} 、 R^{12} は、いずれも炭素数1～20のアルキル基、アリール基、アラルキル基、または $(\text{R}')_3\text{SiO}-$ (R' は炭素数1～20の1価の炭化水素基であって、3個の R' は同一であってもよく、異なってもよい)で示されるトリオルガノシロキシ基を示し、 R^{11} または R^{12} が2個以上存在するとき、それらは同一であってもよく、異なってもよい、Yは水酸基または加水分解性基を示し、Yが2個以上存在するとき、それらは同一であってもよく、異なってもよい、aは0、1、2または3、bは0、1または2、mは0～19の整数、ただし、 $a+mb \geq 1$ を満足する)






に示すものが例示される。

【0100】





一般式(8)で示される化合物を具体的に例示するならば、



(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、nは0～20の整数)、



(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子、nは1～20の整数、mは0～20の整数)、



$\text{o, m, p-CH}_3\text{CH}_2\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_4\text{-(CH}_2\text{)}_3\text{Si(OCH}_3\text{)}_3$ 、
 $\text{o, m, p-XCH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-O-(CH}_2\text{)}_3\text{Si(OCH}_3\text{)}_3$ 、
 $\text{o, m, p-CH}_3\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_4\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-O-(CH}_2\text{)}_3\text{Si(OCH}_3\text{)}_3$ 、
 $\text{o, m, p-CH}_3\text{CH}_2\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_4\text{-(CH}_2\text{)}_2\text{-O-(CH}_2\text{)}_3\text{Si(OCH}_3\text{)}_3$ 、
 $\text{o, m, p-XCH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-O-(CH}_2\text{)}_3\text{Si(OCH}_3\text{)}_3$ 、
 $\text{o, m, p-CH}_3\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_4\text{-O-(CH}_2\text{)}_3\text{Si(OCH}_3\text{)}_3$ 、
 $\text{o, m, p-CH}_3\text{CH}_2\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_4\text{-O-(CH}_2\text{)}_3\text{-Si(OCH}_3\text{)}_3$ 、
 $\text{o, m, p-XCH}_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-O-(CH}_2\text{)}_2\text{-O-(CH}_2\text{)}_3\text{-Si(OCH}_3\text{)}_3$ 、
 $\text{o, m, p-CH}_3\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_4\text{-O-(CH}_2\text{)}_2\text{-O-(CH}_2\text{)}_3\text{Si(OCH}_3\text{)}_3$ 、
 $\text{o, m, p-CH}_3\text{CH}_2\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_4\text{-O-(CH}_2\text{)}_2\text{-O-(CH}_2\text{)}_3\text{Si(OCH}_3\text{)}_3$

(以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子)
 などがあげられる。

【0101】

前記架橋性シリル基を有する有機ハロゲン化物としては、さらに一般式(9)：
 $(\text{R}^{12})_{3-a}(\text{Y})_a\text{Si-}[\text{OSi}(\text{R}^{11})_{2-b}(\text{Y})_b]_m\text{-CH}_2\text{-C(H)(R}^5\text{)-R}^9\text{-C(R}^6\text{)(X)-R}^{10}\text{-R}^7$ (9)
 (式中、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^9 、 R^{10} 、 R^{11} 、 R^{12} 、a、b、X、Yは前記に同じ、mは0～19の整数)

で示されるものが例示される。

【0102】

一般式(9)で示される化合物を具体的に例示するならば、
 $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{SiCH}_2\text{CH}_2\text{C(H)(X)C}_6\text{H}_5$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_2(\text{CH}_3)\text{SiCH}_2\text{CH}_2\text{C(H)(X)C}_6\text{H}_5$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{Si(CH}_2\text{)}_2\text{C(H)(X)-CO}_2\text{R}$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_2(\text{CH}_3)\text{Si(CH}_2\text{)}_2\text{C(H)(X)-CO}_2\text{R}$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{Si(CH}_2\text{)}_3\text{C(H)(X)-CO}_2\text{R}$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_2(\text{CH}_3)\text{Si(CH}_2\text{)}_3\text{C(H)(X)-CO}_2\text{R}$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{Si(CH}_2\text{)}_4\text{C(H)(X)-CO}_2\text{R}$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_2(\text{CH}_3)\text{Si(CH}_2\text{)}_4\text{C(H)(X)-CO}_2\text{R}$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{Si(CH}_2\text{)}_9\text{C(H)(X)-CO}_2\text{R}$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_2(\text{CH}_3)\text{Si(CH}_2\text{)}_9\text{C(H)(X)-CO}_2\text{R}$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{Si(CH}_2\text{)}_3\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_5$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_2(\text{CH}_3)\text{Si(CH}_2\text{)}_3\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_5$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{Si(CH}_2\text{)}_4\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_5$ 、
 $(\text{CH}_3\text{O})_2(\text{CH}_3)\text{Si(CH}_2\text{)}_4\text{C(H)(X)-C}_6\text{H}_5$ 、
 (以上の式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、Rは炭素数1～20のアルキル基、アリール基、アラルキル基)

などがあげられる。


【0103】

前記ヒドロキシル基を有する有機ハロゲン化物またはハロゲン化スルホニル化合物にはとくに限定はなく、下記のようなものが例示される。

$\text{HO-(CH}_2\text{)}_n\text{-OC(O)C(H)(R)(X)}$

(式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、Rは水素原子または炭素数1～20のアルキル基、アリール基、アラルキル基、nは1～20の整数)

前記アミノ基を有する有機ハロゲン化物またはハロゲン化スルホニル化合物にはとくに限定はなく、下記のようなものが例示される。




(式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、Rは水素原子または炭素数1～20のアルキル基、アリール基、アラルキル基、nは1～20の整数)

前記エポキシ基を有する有機ハロゲン化物またはハロゲン化スルホン化合物にはとくに限定はなく、下記のようなものが例示される。

【0104】

【化4】






【0105】

(式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、Rは水素原子または炭素数1～20のアルキル基、アリール基、アラルキル基、nは1～20の整数)





一般式(1)で表わされる基を1分子あたり2個以上、分子末端に有するビニル系重合体を得るためには、2個以上の開始点を有する有機ハロゲン化物またはハロゲン化スルホン化合物を開始剤として用いるのが好ましい。具体的に例示するならば、

【0106】



【化 5】



(式中、 C_6H_4 はフェニレン基、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子)






(式中、Rは炭素数1～20のアルキル基、アリール基またはアラルキル基、
nは0～20の整数、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子)









(式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子、nは0～20の整数)

【0107】

【化 6】



(式中、nは1～20の整数、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子)



(式中、Xは塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子)

【0108】

などがあげられる。

【0109】

この重合において用いられるビニル系モノマーにはとくに制約はなく、既に例示したものをすべて好適に用いることができる。

【0110】

また、重合触媒として用いられる遷移金属錯体にはとくに限定はないが、好ましくは周期律表第7族、8族、9族、10族または11族元素を中心金属とする金属錯体、たとえば銅、ニッケル、ルテニウム、鉄の金属錯体である。さらに好ましいものとして、0価の銅、1価の銅、2価のルテニウム、2価の鉄または2価のニッケルの錯体があげられる。なかでも、銅の錯体が好ましい。

【0111】

前記1価の銅化合物を具体的に例示するならば、塩化第一銅、臭化第一銅、ヨウ化第一銅、シアン化第一銅、酸化第一銅、過塩素酸第一銅などがあげられる。

【0112】

銅化合物を用いる場合、触媒活性を高めるために2, 2'-ビピリジル、その誘導体、1, 10-フェナントロリン、その誘導体、テトラメチルエチレンジアミン、ペンタメチルジエチレントリアミン、ヘキサメチルトリス(2-アミノエチル)アミンなどのポリアミンなどの配位子を添加することができる。

【0113】

また、2価の塩化ルテニウムのトリストリフェニルホスフィン錯体($\text{RuCl}_2(\text{PPh}_3)_3$)も触媒として好適である。

【0114】

ルテニウム化合物を触媒として用いる場合、活性化剤としてアルミニウムアルコキシド類を添加することができる。

【0115】

さらに、2価の鉄のビストリフェニルホスフィン錯体($\text{FeCl}_2(\text{PPh}_3)_2$)、2価のニッケルのビストリフェニルホスフィン錯体($\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$)、2価のニッケルのビストリブチルホスフィン錯体($\text{NiBr}_2(\text{PBu}_3)_2$)も、触媒として好適である。

【0116】

重合は無溶剤または各種の溶剤中に行なうことができる。

【0117】

溶剤の種類としては、ベンゼン、トルエンなどの炭化水素系溶剤、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル系溶剤、塩化メチレン、クロロホルムなどのハロゲン化炭化水素系溶剤、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン系溶剤、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、n-ブチルアルコール、tert-ブチルアルコールなどのアルコール系溶剤、アセトニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリルなどのニトリル系溶剤、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル系溶剤、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネートなどのカーボネート系溶剤などがあげられる。これらは単独で使用してもよく2種以上を混合して用いてもよい。

【0118】

また、重合は、室温～200℃、好ましくは50～150℃の範囲で行なうことができる。

【0119】

<官能基導入法>

(A) 成分の製造方法にはとくに限定はないが、たとえば前述の方法により反応性官能基を有するビニル系重合体を製造し、反応性官能基を(メタ)アクリロイル系基を有する置換基に変換することにより製造することができる。

【0120】


以下に、反応性官能基を有するビニル系重合体の末端を一般式(1)で表わされる基に変換する方法について説明する。

【0121】

ビニル系重合体の末端に(メタ)アクリロイル系基を導入する方法にはとくに限定はないが、たとえば以下の方法があげられる。

【0122】

(導入方法1) 末端にハロゲン基(ハロゲン原子)を有するビニル系重合体と、一般式(2)：




(式中、 R^3 は水素原子または炭素数1～20の有機基、 M^{+} はアルカリ金属イオンまたは4級アンモニウムイオンを表わす)

で示される化合物との反応による方法。

【0123】

末端にハロゲン基を有するビニル系重合体としては、一般式(3)：




(式中、 R^1 、 R^2 は、ビニル系モノマーのエチレン性不飽和基に結合した基、 X は塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子を表わす)

で示される末端基を有するものが好ましい。

【0124】

(導入方法2) 末端に水酸基を有するビニル系重合体と、一般式(4)：




(式中、 R^3 は水素原子または炭素数1～20の有機基、 X^1 は塩素原子、臭素原子または水酸基を表わす)

で示される化合物との反応による方法。

【0125】

(導入方法3) 末端に水酸基を有するビニル系重合体に、ジイソシアネート化合物を反応させ、残存イソシアネート基と一般式(5)：



(式中、 R^3 は水素原子または炭素数1～20の有機基、 R' は炭素数2～20の2価の有機基を表わす)

で示される化合物との反応による方法。

【0126】

以下に、前記各方法について詳細に説明する。

【0127】

【導入方法1】

導入方法1は、末端にハロゲン基を有するビニル系重合体と、一般式(2)で示される化合物との反応による方法である。

【0128】

末端にハロゲン基を有するビニル系重合体にはとくに限定はないが、一般式(3)に示される末端基を有するものが好ましい。

【0129】

末端にハロゲン基を有するビニル系重合体、とくに一般式(3)で表わされる末端基を有するビニル系重合体は、前述の有機ハロゲン化物またはハロゲン化スルホニル化合物を開始剤とし、遷移金属錯体を触媒としてビニル系モノマーを重合する方法、あるいはハロゲン化合物を連鎖移動剤としてビニル系モノマーを重合する方法により製造されるが、好ましくは前者である。

【0130】

一般式(2)で表わされる化合物にはとくに限定はない。

【0131】

一般式(2)中の R^3 における炭素数1～20の有機基としては、前述と同様のものが例示され、その具体例としても前述と同様のものが例示される。

【0132】

一般式(2)中の M^{+} は、オキシアニオンの対カチオンであり、その種類としては、アルカリ金属イオン、4級アンモニウムイオンなどがあげられる。

【0133】

前記アルカリ金属イオンとしては、たとえばリチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンなど、4級アンモニウムイオンとしては、たとえばテトラメチルアンモニウムイオン、テトラエチルアンモニウムイオン、テトラベンジルアンモニウムイオン、トリメチルドデシルアンモニウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオン、ジメチルピペリジニウムイオンなどがあげられる。これらのうち好ましいものとしては、アルカリ金属イオン、より好ましいものとしてはナトリウムイオン、カリウムイオンがあげられる。

【0134】

一般式(2)で示される化合物の使用量は、一般式(3)で示される末端基に対して、好ましくは1～5当量、より好ましくは1.0～1.2当量である。

【0135】

前記反応を実施する溶剤にはとくに限定はないが、求核置換反応であるため極性溶媒が好ましく、たとえばテトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、アセトン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルホスホリックトリアミド、アセトニトリルなどが好ましく用いられる。

【0136】

反応温度にはとくに限定はないが、好ましくは0～150℃、より好ましくは10～100℃である。

【0137】

【導入方法2】

導入方法2は、末端に水酸基を有するビニル系重合体と、一般式(4)で示される化合物との反応による方法である。

【0138】

一般式(4)で表わされる化合物にはとくに限定はない。

【0139】

一般式(4)中のR³における炭素数1～20の有機基としては、前述と同様のものが例示され、その具体例としても前述と同様のものが例示される。

【0140】

前記末端に水酸基を有するビニル系重合体は、前述の有機ハロゲン化物またはハロゲン化スルホニル化合物を開始剤とし、遷移金属錯体を触媒としてビニル系モノマーを重合させる方法、あるいは水酸基を有する化合物を連鎖移動剤としてビニル系モノマーを重合させる方法により製造されるが、好ましくは前者である。

【0141】

末端に水酸基を有するビニル系重合体を製造する方法にはとくに限定はないが、たとえば以下の方法が例示される。

【0142】

(a) リビングラジカル重合によりビニル系重合体を合成する際に、一般式(10)：
$$\text{H}_2\text{C}=\text{C}(\text{R}^{13})-\text{R}^{14}-\text{R}^{15}-\text{OH} \quad (10)$$

(式中、R¹³は水素原子または炭素数1～20の有機基、R¹⁴は-C(O)O- (エステル基) またはo-、m-もしくはp-フェニレン、R¹⁵は直接結合または1個以上のエーテル結合を含有していてもよい炭素数1～20の2価の有機基を表わす)

で示される一分子中に重合性のアルケニル基および水酸基を併せもつ化合物などを第2のモノマーとして反応させる方法。

【0143】

前記R¹³としては、水素原子、メチル基が好ましい。また、R¹⁴がエステル基のものは(メタ)アクリレート系化合物、R¹⁴がフェニレン基のものはスチレン系化合物である。R¹⁵の具体例はR⁹の具体例と同じである。

【0144】


なお、一分子中に重合性のアルケニル基および水酸基を併せもつ化合物を反応させる時期に制限はないが、とくにゴムの性質を期待する場合には、重合反応の終期あるいは所定のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとして反応させるのが好ましい。

【0145】

(b) リビングラジカル重合によりビニル系重合体を合成する際に、重合反応の終期あるいは所定のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとして、一分子中に重合性の低いアルケニル基および水酸基を有する化合物を反応させる方法。

【0146】

前記化合物にはとくに限定はないが、たとえば一般式(11)：



(式中、 R^{13} は前記と同じ、 R^{16} は1個以上のエーテル結合を有していてもよい炭素数1～20の2価の有機基を表わす)

で示される化合物などがあげられる。

【0147】

前記 R^{16} の具体例は、 R^9 の具体例と同じである。

【0148】


一般式(11)で示される化合物にはとくに限定はないが、入手が容易であるという点から、10-ウンデセノール、5-ヘキセノール、アリルアルコールのようなアルケニルアルコールが好ましい。

【0149】

(c) 特開平4-132706号公報などに開示されているような方法で、原子移動ラジカル重合により得られる一般式(3)で示される炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体のハロゲンを、加水分解あるいは水酸基含有化合物と反応させることにより、末端に水酸基を導入する方法。

【0150】

(d) 原子移動ラジカル重合により得られる一般式(3)で示される炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体に、一般式(12)：



(式中、 R^{16} および M^+ は前記と同じ、 R^{17} 、 R^{18} はともにカルバニオン C^- を安定化する電子吸引基または一方が前記電子吸引基で、他方が水素原子、炭素数1～10のアルキル基またはフェニル基を表わす)

で示される水酸基を有する安定化カルバニオンを反応させてハロゲン原子を置換する方法。

【0151】

前記電子吸引基としては、 $-\text{CO}_2\text{R}$ (エステル基)、 $-\text{C}(\text{O})\text{R}$ (ケト基)、 $-\text{CON}(\text{R}_2)$ (アミド基)、 $-\text{COSR}$ (チオエステル基)、 $-\text{CN}$ (ニトリル基)、 $-\text{NO}_2$ (ニトロ基)などがあげられ、 $-\text{CO}_2\text{R}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{R}$ 、 $-\text{CN}$ がとくに好ましい。置換基 R は、炭素数1～20のアルキル基、炭素数6～20のアリール基または炭素数7～20のアラルキル基であり、好ましくは炭素数1～10のアルキル基またはフェニル基である。

【0152】

(e) 原子移動ラジカル重合により得られる一般式(3)で示される炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体に、たとえば亜鉛のような金属単体あるいは有機金属化合物を作用させてエノレートアニオンを調製し、しかるのちにアルデヒド類またはケトン類を反応させる方法。

【0153】

(f) 重合体末端のハロゲン原子、好ましくは一般式(3)で示されるハロゲン原子を少なくとも1個有するビニル系重合体に、一般式(13)：



(式中、 R^{16} および M^+ は前記と同じ)

で示される水酸基含有化合物などや、一般式(14)：



(式中、 R^{16} および M^+ は上記と同じ)

で示される水酸基含有化合物などを反応させて、前記ハロゲン原子を水酸基含有置換基に置換する方法。

【0154】

(a)～(b)のような水酸基を導入する方法にハロゲン原子が直接関与しない場合、制御がより容易である点から(b)の方法がさらに好ましい。

【0155】

また、(c)～(f)のような炭素－ハロゲン結合を少なくとも1個有するビニル系重合体のハロゲン原子を変換することにより水酸基を導入する場合、制御がより容易である点から(f)の方法がさらに好ましい。

【0156】

一般式(4)で示される化合物の使用量は、ビニル系重合体の末端水酸基に対して、好ましくは1～10当量、より好ましくは1～5当量である。

【0157】

前記反応を実施する溶剤にはとくに限定はないが、求核置換反応であるため極性溶剤が好ましく、たとえばテトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル、アセトン、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルホスホリクトリアミド、アセトニトリルなどが好ましく用いられる。


【0158】

反応温度はとくに限定はないが、好ましくは0～150℃、より好ましくは10～100℃である。

【0159】

〔導入方法3〕

導入方法3は、末端に水酸基を有するビニル系重合体に、ジイソシアネート化合物を反応させ、残存イソシアネート基と一般式(5)：



(式中、 R^3 は水素原子または炭素数1～20の有機基、 R' は炭素数2～20の2価の有機基を表わす)

で示される化合物との反応による方法である。

【0160】

一般式(5)中の R^3 における炭素数1～20の有機基としては、前述と同様のものが例示され、その具体例としても前述と同様のものが例示される。

【0161】

一般式(5)中の R' の炭素数2～20の2価の有機基としては、たとえば炭素数2～20のアルキレン基(エチレン基、プロピレン基、ブチレン基など)、炭素数6～20のアルキレン基、炭素数7～20のアルキレン基などがあげられる。

【0162】

一般式(5)で示される化合物にはとくに限定はないが、とくに好ましい化合物としては、メタクリル酸2-ヒドロキシプロピルなどがあげられる。

【0163】

前記末端に水酸基を有するビニル系重合体は、前記のとおりである。ジイソシアネート化合物にはとくに限定はなく、従来公知のものをいづれも使用することができる。具体例としては、たとえばトルイレンジイソシアネート、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、メタキシリレンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシアネート、水素化ジフェニルメタンジイソシアネート、水素化トルイレンジイソシアネート、水素化キシリレンジイソシアネート、イソホロレンジイソシアネートなどがあげられる。これらは、単独で使用してもよく、2種以上を併用してもよい。また、ブロックイソシアネートを使用しても構わない。より優れた耐候性を得る点から、ヘキサメチレンジイソシアネート、水素化ジフェニルメタンジイソシアネートなどの芳香環を有しないジイソシアネート化合物を用いるのが好ましい。

【 0 1 6 4 】

ジソシアネート化合物の使用量は、ビニル系重合体の末端水酸基に対して、好ましくは 1 ~ 10 当量、より好ましくは 1 ~ 5 当量である。

【 0 1 6 5 】

また、反応溶剤にはとくに限定はないが、非プロトン性溶剤などが好ましい。

【 0 1 6 6 】

反応温度にはとくに限定はないが、好ましくは $0 \sim 250^{\circ}\text{C}$ 、より好ましくは $20 \sim 200^{\circ}\text{C}$ である。

【 0 1 6 7 】

一般式(5)で示される化合物の使用量は、残存イソシアネート基に対して、好ましくは1~10当量、より好ましくは1~5当量である。

【 0 1 6 8 】

< (B) 成分 >

(B)成分のエポキシ化合物は、(A)成分の粘度を下げ作業性を改良するとともに、硬化物の強度を向上させる役割を果たす。

【 0 1 6 9 】

エポキシ化合物としては、エポキシ基を有する化合物であればいかなるものであってもよいが、たとえばビスフェノール型のエポキシ樹脂や脂環式エポキシ樹脂があげられる。

【 0 1 7 0 】

ビスフェノール型エポキシ樹脂の具体例として、ビスフェノール A 型エポキシ樹脂、ビスフェノール F 型エポキシ樹脂、ビスフェノール A D 型エポキシ樹脂、水添型ビスフェノール A 型エポキシ樹脂、水添型ビスフェノール F 型エポキシ樹脂などがあげられる。

【 0 1 7 1 】

前記水添型とは、ベンゼン環部分をシクロヘキシル環に水素還元したものをいう。

【 0 1 7 2 】

また、脂環式エポキシ樹脂としては、シクロヘキセンオキシド基、トリシクロデセンオキシド基、シクロペンテンオキシド基などを有する化合物が代表的であり、具体的には、ビニルシクロヘキセンジエポキシド、ビニルシクロヘキセンモノエポキシド、3，4-エポキシシクロヘキシルメチル-3，4-エポキシシクロヘキサンカーボキシレート、2-(3，4-エポキシシクロヘキシル5，5-スピロ-3，4-エポキシ)シクロヘキサン-m-ジオキサン、ビス(3，4-エポキシシクロヘキシル)アジペート、ビス(3，4-エポキシシクロヘキシルメチレン)アジペートなどがあげられる。

【 0 1 7 3 】

エポキシ化合物は、光を吸収して硬化を阻害したり、硬化後に着色をするのを避けるため、芳香環を有さないことが好ましい。

【 0 1 7 4 】

(B)成分のオキセタン化合物は、(A)成分の粘度を下げ作業性を改良するとともに、硬化物の強度を向上させる役割を果たす。

【 0 1 7 5 】

オキセタン化合物にはとくに限定はないが、具体的には３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン、３－（メタ）アリルオキシメチル－３－エチルオキセタン、（３－エチル－３－オキセタニルメトキシ）メチルベンゼン、４－フルオロ－〔１－（３－エチル－３－オキセタニルメトキシ）メチル〕ベンゼン、４－メトキシ－〔１－（３－エチル－３－オキセタニルメトキシ）メチル〕ベンゼン、〔１－（３－エチル－３－オキセタニルメトキシ）エチル〕フェニルエーテル、イソブトキシメチル（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、イソボルニルオキシエチル（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、イソボルニル（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、２－エチルヘキシル（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、エチルジエチレングリコール（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、ジシクロペンタジエン（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル、ジシクロペンテニルオキシエチル（３－エチル

ルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ジシクロペンテニルエチル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、テトラヒドロフルフリル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、テトラプロモフェニル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、2-テトラプロモフェノキシエチル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、トリプロモフェニル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、2-トリプロモフェノキシエチル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、2-ヒドロキシエチル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、2-ヒドロキシプロピル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ブトキシエチル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ペンタクロロフェニル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ペンタプロモフェニル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ボルニル(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、3,7-ビス(3-オキシタニル)-5-オキサノナン、1,4-ビス〔(3-エチルー3-オキシタニルメトキシ)メチル〕ベンゼン、1,2-ビス〔(3-エチルー3-オキシタニルメトキシ)メチル〕エタン、1,2-ビス〔(3-エチルー3-オキシタニルメトキシ)メチル〕プロパン、エチレングリコールビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ジシクロペンテニルビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、トリエチレングリコールビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、テトラエチレングリコールビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、トリシクロデカンジイルジメチレンビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、1,4-ビス〔(3-エチルー3-オキシタニルメトキシ)メチル〕ブタン、1,6-ビス〔(3-エチルー3-オキシタニルメトキシ)メチル〕ヘキサン、ポリエチレングリコールビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、EO変性ビスフェノールAビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、PO変性ビスフェノールAビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、EO変性水添ビスフェノールAビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、PO変性水添ビスフェノールAビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、EO変性ビスフェノールFビス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、トリメチロールプロパントリス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ペンタエリスリトールテトラキス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ジペンタエリスリトールヘキサキス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ジペンタエリスリトールペンタキス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ジペンタエリスリトールテトラキス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサキス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテル、ジトリメチロールプロパントテトラキス(3-エチルー3-オキシタニルメチル)エーテルなどがあげられる。

【0176】

オキシタン化合物は、光を吸収して硬化を阻害したり、硬化後に着色をするのを避けるため、芳香環を有さないことが好ましい。

【0177】

(B)成分の使用量としては、(A)成分100重量部(以下、部という)に対して、(B)成分10~200部、さらには20~150部であるのが好ましい。(B)成分の使用量が10部未満になると強度を向上させる効果が充分でなくなる傾向が生じ、200部をこえると伸びが充分得られなくなる傾向が生じる。

【0178】

<(C)成分>

(A)成分を光硬化させるために、(C)成分の光ラジカル性重合開始剤を用いることができる。

【0179】

(C)成分の光重合開始剤にはとくに制限はないが、具体例としては、たとえばアセトフェノン、プロピオフェノン、ペンゾフェノン、キサントール、フルオレイン、ペンズア

ルデヒド、アンスラキノン、トリフェニルアミン、カルバゾール、3-メチルアセトフェノン、4-メチルアセトフェノン、3-ペンチルアセトフェノン、2,2-ジエトキシアセトフェノン、4-メトキシアセトフェン、3-ブロモアセトフェノン、4-アリルアセトフェノン、p-ジアセチルベンゼン、3-メトキシベンゾフェノン、4-メチルベンゾフェノン、4-クロロベンゾフェノン、4,4'-ジメトキシベンゾフェノン、4-クロロ-4'-ベンジルベンゾフェノン、3-クロロキサントーン、3,9-ジクロロキサントーン、3-クロロ-8-ニルキサントーン、ベンゾイル、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、ビス(4-ジメチルアミノフェニル)ケトン、ベンジルメトキシケタール、2-クロロチオキサントーンなどがあげられる。

【0180】

前記光重合開始剤は単独で用いてもよく、他の化合物と組み合わせて用いてもよい。具体的には、ジエタノールメチルアミン、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミンなどのアミンとの組合せ、さらにこれにジフェニルヨードニウムクロリドなどのヨードニウム塩を組み合わせたもの、メチレンブルーなどの色素およびアミンと組み合わせたものなどがあげられる。

【0181】

なお、前記光重合開始剤を使用する場合、必要により、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、ベンゾキノン、パラターシャリーブチルカテコールなどの如き重合禁止剤類を添加することもできる。

【0182】

また、近赤外光重合開始剤として、近赤外光吸収性陽イオン染料を使用しても構わない。

【0183】

近赤外光吸収性陽イオン染料としては、650～1500nmの領域の光エネルギーで励起する、たとえば特開平3-111402号公報、特開平5-194619号公報などに開示されている近赤外光吸収性陽イオン染料-ボレート陰イオン錯体などを用いるのが好ましく、ホウ素系増感剤を併用することがさらに好ましい。

【0184】

光ラジカル性重合開始剤の添加量は系をわずかに光官能化するだけでよいので、とくに制限はないが、(A)成分100部に対して、0.001～10部であるのが好ましい。

【0185】

<(D)成分>

(D)成分の光カチオン性重合開始剤は、(B)成分のエポキシ化合物あるいはオキシタン化合物の開環を誘発するために用いられる成分であり、光の照射によりエポキシ基、オキシタン環の開環を誘発し得る任意の化合物を用いることができる。

【0186】

前記光カチオン性重合開始剤の具体例としては、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩などがあげられる。具体的には、p-メトキシベンゼンジアゾニウム・ヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウム・ヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニルスルホニウム・ヘキサフルオロアシルネート、トリフェニルスルホニウム・ヘキサヘキサフルオロボレートなどがあげられる。使用し得る製品としては、旭電化工業(株)製のオプトマーSP150、オプトマーSP170、オプトマーSP172、ゼネラルエレクトロニクス社製のUVE1014、サートマー社製のCD1012などがあげられる。

【0187】

光カチオン性重合開始剤の含有量にはとくに制限はないが、硬化性の点から、(B)成分のエポキシ化合物あるいはオキシタン化合物100部に対して0.1～15部であることが好ましく、また、硬化物の物性バランスの点から0.3～8.0部であることがさらに好ましい。

【0188】

< (E) 成分 >

(E) 成分の分子中にエポキシ基と(メタ)アクリロイル基の両方を有する化合物は、必ずしも必要ではないが、機械強度や伸びを改善する目的で、(A)成分と(B)成分をクロスリンクする化合物として用いることができる。

【0189】

(E)成分は、分子中にエポキシ基と(メタ)アクリロイル基の両方を有する化合物であればとくに限定はないが、入手性などの点からグリシジルメタクリレートが好ましい。

【0190】

(E)成分の使用量としては、(A)成分、(B)成分の合計100部に対して、(E)成分の0.1~30部、さらには0.5~20部であるのが好ましい。

【0191】

< 硬化性組成物 >

本発明の硬化性組成物は、前記(A)成分、(B)成分を必須成分とする光ラジカル硬化/光カチオン硬化併用硬化組成物である。

【0192】

該組成物の粘度が高くなると、あらゆる用途において作業性が著しく低下する。必須成分ではないが、表面硬化性の向上、タフネスの付与あるいは粘度低減による作業性の向上などを目的として、重合性のモノマーおよび(または)オリゴマーや各種添加剤、有機溶剤を併用することもできる。

【0193】

前記重合性のモノマーおよび(または)オリゴマーとしては、ラジカル重合性の基を有するモノマーおよび(または)オリゴマー、あるいはアニオン重合性の基を有するモノマーおよび(または)オリゴマーが、硬化性の点から好ましい。

【0194】

前記ラジカル重合性の基としては、(メタ)アクリル基などの(メタ)アクリロイル系基、スチレン基、アクリロニトリル基、ビニルエステル基、N-ビニルピロリドン基、アクリルアミド基、共役ジエン基、ビニルケトン基、塩化ビニル基などがあげられる。なかでも、本発明に使用する重合体と類似する(メタ)アクリル基を有するものが好ましい。

【0195】

前記アニオン重合性の基としては、(メタ)アクリル基などの(メタ)アクリロイル系基、スチレン基、アクリロニトリル基、N-ビニルピロリドン基、アクリルアミド基、共役ジエン基、ビニルケトン基などがあげられる。なかでも、本発明に使用する重合体と類似する(メタ)アクリロイル系基を有するものが好ましい。

【0196】

前記モノマーの具体例としては、(メタ)アクリレート系モノマー、環状アクリレート、N-ビニルピロリドン、スチレン系モノマー、アクリロニトリル、N-ビニルピロリドン、アクリルアミド系モノマー、共役ジエン系モノマー、ビニルケトン系モノマー、多官能モノマーなどがあげられる。







【0197】

(メタ)アクリレート系モノマーとしては、(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸n-プロピル、(メタ)アクリル酸イソプロピル、(メタ)アクリル酸n-ブチル、(メタ)アクリル酸イソブチル、(メタ)アクリル酸tert-ブチル、(メタ)アクリル酸n-ペンチル、(メタ)アクリル酸n-ヘキシル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸n-ヘプチル、(メタ)アクリル酸n-オクチル、(メタ)アクリル酸イソオクチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸ノニル、(メタ)アクリル酸イソノニル、(メタ)アクリル酸デシル、(メタ)アクリル酸ドデシル、(メタ)アクリル酸フェニル、(メタ)アクリル酸トリイル、(メタ)アクリル酸ベンジル、(メタ)アクリル酸2-メトキシエチル、(メタ)アクリル酸3-メトキシブチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2-ヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸ステアリル、(メタ)アク

リル酸グリシジル、(メタ)アクリル酸2-アミノエチル、γ-(メタクリロイルオキシプロピル)トリメトキシシラン、(メタ)アクリル酸のエチレンオキサイド付加物、(メタ)アクリル酸トリフルオロメチルメチル、(メタ)アクリル酸2-トリフルオロメチルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフルオロエチルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフルオロエチル-2-パーフルオロブチルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフルオロエチル、(メタ)アクリル酸パーフルオロメチル、(メタ)アクリル酸ジパーフルオロメチルメチル、(メタ)アクリル酸2-パーフルオロメチル-2-パーフルオロエチルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフルオロヘキシルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフルオロデシルエチル、(メタ)アクリル酸2-パーフルオロヘキサデシルエチルなどがあげられる。また、下式で示される化合物などもあげることができる。なお、下式において、nは0～20の整数を示す。







【0198】

【化 7】









【0 1 9 9】

【化 8】








【 0 2 0 0 】

【化 9】





【 0 2 0 1】

【化 1 0】



【 0 2 0 2】



【0203】

スチレン系モノマーとしてはスチレン、 α -メチルスチレンなど、アクリルアミド系モノマーとしてはアクリルアミド、N,N-ジメチルアクリルアミドなど、共役ジエン系モノマーとしてはブタジエン、イソプレンなど、ビニルケトン系モノマーとしてはメチルビニルケトンなどがあげられる。

【0204】

多官能モノマーとしては、トリメチロールプロパントリアクリレート、ネオペンチルグリコールポリプロポキシジアクリレート、トリメチロールプロパンポリエトキシトリアクリレート、ビスフェノールFポリエトキシジアクリレート、ビスフェノールAポリエトキシジアクリレート、ジペンタエリスリトールポリヘキサノリドヘキサクリレート、トリス(ヒドロキシエチル)イソシアヌレートポリヘキサノリドトリアクリレート、トリシクロデカンジメチロールジアクリレート2-(2-アクリロイルオキシ-1,1-ジメチル)-5-エチル-5-アクリロイルオキシメチル-1,3-ジオキサン、テトラプロモビスフェノールAジエトキシジアクリレート、4,4-ジメルカプトジフェニルサルファイドジメタクリレート、ポリテトラエチレングリコールジアクリレート、1,9-ノナンジオールジアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレートなどがあげられる。

【0205】

オリゴマーとしては、ビスフェノールA型エポキシアクリレート樹脂、フェノールノボラック型エポキシアクリレート樹脂、クレゾールノボラック型エポキシアクリレート樹脂などのエポキシアクリレート系樹脂、COOH基変性エポキシアクリレート系樹脂、ポリオール(ポリテトラメチレングリコール、エチレングリコールとアジピン酸のポリエステルジオール、 ϵ -カプロラクトン変性ポリエステルジオール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリカーボネートジオール、水酸基末端水添ポリイソプレン、水酸基末端ポリブタジエン、水酸基末端ポリイソブチレンなど)と有機イソシアネート(トリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネートなど)から得られたウレタン樹脂を、水酸基含有(メタ)アクリレート{ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレートなど}と反応させて得られたウレタンアクリレート系樹脂、前記ポリオールにエステル結合を介して(メタ)アクリル基を導入した樹脂、ポリエステルアクリレート系樹脂などがあげられる。

【0206】

また、(メタ)アクリロイル系基を有するモノマーおよび(または)オリゴマーの数平均分子量は、5000以下であることが好ましい。さらに、表面硬化性の向上や、作業性向上のための粘度低減のために、モノマーを用いる場合には、分子量が1000以下であることが、相溶性が良好であるという理由からさらに好ましい。

【0207】

前記モノマーおよび(または)オリゴマーの使用量としては、(A)成分、(B)成分

の合計 100 部に対して、1～200 部、さらには 5～100 部であるのが好ましい。

【0208】

前記有機溶剤としては、通常、沸点が 50～180℃のものが、塗工時の作業性、硬化前後の乾燥性に優れることから好ましい。具体的には、メタノール、エタノール、イソプロパノール、*n*-ブタノール、イソブタノールなどのアルコール系溶剤；酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルなどのエステル系溶剤；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン系溶剤；トルエン、キシレンなどの芳香族系溶剤；ジオキサンなどの環状エーテル系溶剤などがあげられる。これらの溶剤は単独で用いてもよく 2 種以上を混合して用いてもよい。

【0209】

本発明の硬化性組成物は、硬化物の強度向上などの観点から、補強性シリカの添加が有用である。

【0210】

補強性シリカとしては、ヒュームドシリカ、沈降法シリカなどがあげられる。これらの中でも粒子径が 50 μm 以下であり、比表面積が 80 m^2/g 以上のものが補強性の効果から好ましい。

【0211】

また、表面処理シリカ、たとえばオルガノシラン、オルガノシラザン、ジオルガノシクロポリシロキサンなどで表面処理されたものは、成形に適した流動性を発現しやすいためさらに好ましい。

【0212】

補強性シリカのより具体的な例としては、とくに限定はないが、フュームドシリカの 1 つである日本アエロジル（株）のアエロジルや、沈降法シリカの 1 つである日本シリカ工業（株）の N i p s i l などがあげられる。

【0213】

前記補強性シリカは単独で使用してもよく、2 種以上を併用してもよい。

【0214】

補強性シリカの添加量にはとくに制限はないが、前記（A）成分、（B）成分の合計 100 部に対して 0.1～100 部、好ましくは 0.5～80 部、とくには 1～50 部用いることが好ましい。配合量が 0.1 部未満の場合には、補強性の改善効果が充分でないことがあり、100 部をこえると、該硬化性組成物の作業性が低下したりすることがある。

【0215】

本発明の硬化性組成物には、前記補強性シリカの他に、各種充填材を必要に応じて用いてもよい。

【0216】

該充填材にはとくに限定はないが、木粉、パルプ、木綿チップ、アスベスト、ガラス繊維、炭素繊維、マイカ、クルミ殻粉、もみ殻粉、グラファイト、ケイソウ土、白土、ドロマイト、無水ケイ酸、含水ケイ酸などや、カーボンプラックのような補強性充填材；重質炭酸カルシウム、膠質炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイソウ土、焼成クレー、クレー、タルク、酸化チタン、ペントナイト、有機ペントナイト、酸化第二鉄、べんがら、アルミニウム微粉末、フリント粉末、酸化亜鉛、活性亜鉛華、亜鉛末、炭酸亜鉛およびシラスバルーンなどのような充填材；石綿、ガラス繊維およびガラスフィラメント、炭素繊維、ケブラー繊維、ポリエチレンファイバーなどのような繊維状充填材などがあげられる。これら充填材のうちではカーボンプラック、炭酸カルシウム、酸化チタン、タルクなどが好ましい。また、低強度で伸びが大である硬化物を得たい場合には、主に酸化チタン、炭酸カルシウム、タルク、酸化第二鉄、酸化亜鉛およびシラスバルーンなどから選ばれる充填材を添加することができる。

【0217】

なお、一般的に、炭酸カルシウムは、比表面積が小さいと、硬化物の破断強度、破断伸

び、接着性と耐候接着性の改善効果が充分でないことがある。比表面積の値が大きいほど、硬化物の破断強度、破断伸び、接着性と耐候接着性の改善効果はより大きくなる。また、炭酸カルシウムは、表面処理剤を用いて表面処理を施してある方がより好ましい。表面処理炭酸カルシウムを用いた場合、表面処理していない炭酸カルシウムを用いた場合に比較して、本発明の組成物の作業性を改善し、該硬化性組成物の接着性と耐候接着性の改善効果がより向上すると考えられる。

【0218】

前記表面処理剤としては、脂肪酸、脂肪酸石鹼、脂肪酸エステルなどの有機物や各種界面活性剤、シランカップリング剤やチタネートカップリング剤などの各種カップリング剤が用いられる。具体例としては、以下に限定されるものではないが、カプロン酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ウンデカン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、オレイン酸などの脂肪酸、それら脂肪酸のナトリウム塩、カリウム塩などの塩、それら脂肪酸のアルキルエステルなどがあげられる。

【0219】

界面活性剤の具体例としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルや長鎖アルコール硫酸エステルなどのナトリウム塩、カリウム塩などの硫酸エステル型陰イオン界面活性剤、アルキルベンゼンスルホン酸、アルキルナフタレンスルホン酸、パラフィンスルホン酸、 α -オレフィンスルホン酸、アルキルスルホコハク酸などのナトリウム塩、カリウム塩などのスルホン酸型陰イオン界面活性剤などがあげられる。

【0220】

表面処理剤の処理量は、炭酸カルシウムに対して、0.1～20重量%（以下、%という）の範囲で処理するのが好ましく、1～5%の範囲で処理するのがより好ましい。処理量が0.1%未満の場合には、作業性、接着性と耐候接着性の改善効果が充分でないことがあり、20%をこえると、該硬化性組成物の貯蔵安定性が低下することがある。

【0221】

とくに限定はないが、炭酸カルシウムを用いる場合、配合物のチクソ性や硬化物の破断強度、破断伸び、接着性と耐候接着性などの改善効果をとくに期待する場合には、膠質炭酸カルシウムを用いるのが好ましい。

【0222】

一方、重質炭酸カルシウムは配合物の低粘度化や増量、コストダウンなどを目的として添加することがあるが、この重質炭酸カルシウムを用いる場合には、必要に応じて下記のようなものを使用することができる。

【0223】

重質炭酸カルシウムとは、天然のチョーク（白亜）、大理石、石灰石などを機械的に粉碎・加工したものである。粉碎方法については乾式法と湿式法があるが、湿式粉碎品は本発明の硬化性組成物の貯蔵安定性を悪化させることが多いために好ましくないことが多い。重質炭酸カルシウムは、分級により、様々な平均粒子径を有する製品となる。とくに限定はないが、硬化物の破断強度、破断伸び、接着性と耐候接着性の改善効果を期待する場合には、比表面積の値が $1.5\text{ m}^2/\text{g}$ 以上 $50\text{ m}^2/\text{g}$ 以下のものが好ましく、 $2\text{ m}^2/\text{g}$ 以上 $50\text{ m}^2/\text{g}$ 以下がさらに好ましく、 $2.4\text{ m}^2/\text{g}$ 以上 $50\text{ m}^2/\text{g}$ 以下がより好ましく、 $3\text{ m}^2/\text{g}$ 以上 $50\text{ m}^2/\text{g}$ 以下がとくに好ましい。比表面積が $1.5\text{ m}^2/\text{g}$ 未満の場合には、その改善効果が充分でないことがある。もちろん、単に粘度を低下させる場合や増量のみを目的とする場合などはこの限りではない。

【0224】

なお、比表面積の値とは、測定方法としてJIS K 5101に準じて行なった空気透過法（粉体充填層に対する空気の透過性から比表面積を求める方法）による測定値をいう。測定機器としては、（株）島津製作所製の比表面積測定器SS-100型を用いるのが好ましい。

【0225】

これらの充填材は目的や必要に応じて単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

。とくに限定されるものではないが、たとえば、必要に応じて比表面積の値が $1.5\text{ m}^2/\text{g}$ 以上の重質炭酸カルシウムと膠質炭酸カルシウムを組み合わせると、配合物の粘度の上昇を程々に抑え、硬化物の破断強度、破断伸び、接着性と耐候接着性の改善効果が大きい期待できる。

【0226】

充填材を用いる場合の添加量は、(A)成分、(B)成分の合計100部に対して、充填材を5～1000部の範囲で使用するのが好ましく、10～500部の範囲で使用するのがより好ましく、20～300部の範囲で使用するのがとくに好ましい。配合量が5部未満の場合には、硬化物の破断強度、破断伸び、接着性と耐候接着性の改善効果が充分でないことがあり、1000部をこえると、該硬化性組成物の作業性が低下することがある。充填材は単独で使用してもよく、2種以上併用してもよい。

【0227】

本発明の硬化性組成物は、好ましくは(メタ)アクリル系重合体を主成分とするものであるため、接着性付与樹脂を添加する必要は必ずしもないが、必要に応じて、各種のものを使用することができる。具体例をあげるならば、フェノール樹脂、変性フェノール樹脂、シクロペンタジエン-フェノール樹脂、キシレン樹脂、クマロン樹脂、石油樹脂、テルペン樹脂、テルペンフェノール樹脂、ロジンエステル樹脂などである。

【0228】

本発明の硬化性組成物には、物性を調製するために各種の添加剤、たとえば老化防止剤、可塑剤、物性調整剤、溶剤などを配合してもよい。

【0229】

アクリル系重合体は、本来、耐熱性、耐候性、耐久性に優れた重合体であるので、老化防止剤は必ずしも必要ではないが、従来公知の酸化防止剤、光安定剤を適宜用いることができる。また、老化防止剤は、重合時の重合制御にも用いることができ、物性制御を行なうことができる。酸化防止剤は各種のものが知られており、たとえば大成社発行の「酸化防止剤ハンドブック」、シーエムシー化学発行の「高分子材料の劣化と安定化」(235～242)などに記載された種々のものがあげられるが、これらに限定されるわけではない。たとえば、MARK PEP-36、MARK AO-23などのチオエーテル系(以上、いずれもアデカア-ガス化学(株)製)、Irgafos 38、Irgafos 168、Irgafos P-E PQ(以上、いずれも日本チバガイギー(株)製)などのようなリン系酸化防止剤などがあげられる。なかでも、以下に示したようなヒンダードフェノール系化合物が好ましい。

【0230】

ヒンダードフェノール系化合物の具体例としては、以下のものを例示することができる。2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、2,6-ジ-tert-ブチル-4-エチルフェノール、モノ(またはジまたはトリ)(α -メチルベンジル)フェノール、2,2'-メチレンビス(4-エチル-6-tert-ブチルフェノール)、2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-tert-ブチルフェノール)、4,4'-ブチリデンビス(3-メチル-6-tert-ブチルフェノール)、4,4'-チオビス(3-メチル-6-tert-ブチルフェノール)、2,5-ジ-tert-ブチルハイドロキノン、2,5-ジ-tert-ブチルアミルハイドロキノン、トリエチレングリコール-ビス-[3-(3-tert-ブチル-5-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、1,6-ヘキサンジオール-ビス[3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、2,4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3,5-ジ-tert-ブチルアニリン)-1,3,5-トリアジン、ペンタエリスリチル-テトラキス[3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、2,2-チオジエチレンビス[3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、オクタデシル-3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート、N,N'-ヘキサメチレンビス(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-ヒドロシナマミド)、3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-ベンジ

ルフォスフォネートージエチルエステル、1, 3, 5-トリメチル-2, 4, 6-トリス
(3, 5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン、ビス(3, 5-ジ-*t*-
ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ホスホン酸エチル)カルシウム、トリス-(3, 5-
ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)イソシアヌレート、2, 4-2, 4-ビス[
(オクチルチオ)メチル]オ-クレゾール、N, N'-ビス[3-(3, 5-ジ-*t*-ブ
チル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオニル]ヒドラジン、トリス(2, 4-ジ-*t*-
ブチルフェニル)フォスファイト、2-(5-メチル-2-ヒドロキシフェニル)ベンゾ
トリアゾール、2-[2-ヒドロキシ-3, 5-ビス(α , α -ジメチルベンジル)フェ
ニル]-2H-ベンゾトリアゾール、2-(3, 5-ジ-*t*-ブチル-2-ヒドロキシフェ
ニル)ベンゾトリアゾール、2-(3-*t*-ブチル-5-メチル-2-ヒドロキシフェ
ニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3, 5-ジ-*t*-ブチル-2-ヒドロキシ
フェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3, 5-ジ-*t*-アミル-2-ヒ
ドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-5'-*t*-オクチル
フェニル)-ベンゾトリアゾール、メチル-3-[3-*t*-ブチル-5-(2H-ベンゾ
トリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]プロピオネートーポリエチレン
グリコール(分子量約300)との縮合物、ヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール誘導体
、2-(3, 5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)-2-*n*-ブチルマロン酸
ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル)、2, 4-ジ-*t*-ブチル
フェニル-3, 5-ジ-*t*-ブチル-4-ヒドロキシベンゾエートなどがあげられる。商
品名で言えば、ノクラック200、ノクラックM-17、ノクラックSP、ノクラックS
P-N、ノクラックNS-5、ノクラックNS-6、ノクラックNS-30、ノクラック
300、ノクラックNS-7、ノクラックDAH(以上いずれも大内新興化学工業(株)
製)、MARK AO-30、MARK AO-40、MARK AO-50、MARK
AO-60、MARK AO-616、MARK AO-635、MARK AO-6
58、MARK AO-80、MARK AO-15、MARK AO-18、MARK
328、MARK AO-37(以上いずれもアデカア-ガス化学(株)製)、IRG
ANOX-245、IRGANOX-259、IRGANOX-565、IRGANOX
-1010、IRGANOX-1024、IRGANOX-1035、IRGANOX-
1076、IRGANOX-1081、IRGANOX-1098、IRGANOX-1
222、IRGANOX-1330、IRGANOX-1425WL(以上、いずれも日
本チバガイギー(株)製)、Sumilizer GA-80(以上、いずれも住友化学工
業(株)製)などが例示できるが、これらに限定されるものではない。

【0231】

さらに、アクリレート基とフェノール基を併せもつモノアクリレートフェノール系酸化
防止剤、ニトロキシド化合物などがあげられる。モノアクリレートフェノール系酸化防止
剤としては、たとえば、2-*t*-ブチル-6-(3-*t*-ブチル-2-ヒドロキシ-5-
メチルベンジル)-4-メチルフェニルアクリレート(商品名スミライザーGM)、2,
4-ジ-*t*-アミル-6-[1-(3, 5-ジ-*t*-アミル-2-ヒドロキシフェニル)
エチル]フェニルアクリレート(商品名スミライザーGS)などが例示される。

【0232】

ニトロキシド化合物としては、限定はされないが、2, 2, 6, 6-置換-1-ピペリ
ジニルオキシラジカルや2, 2, 5, 5-置換-1-ピロリジニルオキシラジカルなど、
環状ヒドロキシアミンからのニトロキシフリーラジカルが例示される。置換基としてはメ
チル基やエチル基などの炭素数4以下のアルキル基が適当である。具体的なニトロキシフ
リーラジカル化合物としては、限定はされないが、2, 2, 6, 6-テトラメチル-1-
ピペリジニルオキシラジカル(TEMPO)、2, 2, 6, 6-テトラエチル-1-ピペ
リジニルオキシラジカル、2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-オキソ-1-ピペリジニル
オキシラジカル、2, 2, 5, 5-テトラメチル-1-ピロリジニルオキシラジカル、
1, 1, 3, 3-テトラメチル-2-イソインドリニルオキシラジカル、N, N-ジ-*t*-
ブチルアミンオキシラジカルなどがあげられる。ニトロキシフリーラジカルの代わりに

、ガルビノキシル (galvinoxyl) フリーラジカルなどの安定なフリーラジカルを用いても構わない。

【0233】

酸化防止剤は光安定剤と併用してもよく、併用することによりその効果をさらに発揮し、とくに耐熱性が向上することがあるためとくに好ましい。予め酸化防止剤と光安定剤を混合してあるチヌビンC353、チヌビンB75（以上、いずれも日本チバガイギー（株）製）などを使用してもよい。

【0234】

可塑剤としては、物性の調整、性状の調節などの目的により、ジブチルフタレート、ジヘブチルフタレート、ジ（2-エチルヘキシル）フタレート、ブチルベンジルフタレートなどのフタル酸エステル類；ジオクチルアジペート、ジオクチルセバケートなどの非芳香族二塩基酸エステル類；ジエチレングリコールジベンゾエート、トリエチレングリコールジベンゾエートなどのポリアルキレングリコールのエステル類；トリクレジルホスフェート、トリブチルホスフェートなどのリン酸エステル類；塩化パラフィン類；アルキルジフェニル、部分水添ターフェニルなどの炭化水素系油などを単独でまたは2種以上混合して使用することができるが、必ずしも必要とするものではない。なお、これら可塑剤は、重合体製造時に配合することも可能である。

【0235】

重合体の製造時に用いてもよい溶剤としては、たとえばトルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素系溶剤、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、酢酸セロソルブなどのエステル系溶剤、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジイソブチルケトンなどのケトン系溶剤などがあげられる。

【0236】

また、本発明の硬化性組成物には、各種支持体（プラスチックフィルムなど）に対する接着性を向上させるために各種接着性改良剤を添加してもよい。例示するならば、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、トリメチルメトキシシラン、*n*-プロピルトリメトキシシランなどのアルキルアルコキシシラン類；ジメチルジイソプロペノキシシラン、メチルトリイソプロペノキシシラン、γ-グリシドキシプロピルメチルジイソプロペノキシシランなどのアルキルイソプロペノキシシラン、γ-グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルジメチルメトキシシラン、γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-(β-アミノエチル)-γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-(β-アミノエチル)-γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ-メルカプトプロピルメチルジメトキシシランなどの官能基を有するアルコキシシラン類；シリコンワニス類；ポリシロキサン類などである。

【0237】

さらに、本発明の硬化性組成物には、光ラジカル硬化の速度・硬化性を制御し、硬化物の伸びを改善させるために、モノアクリレートフェノール系酸化防止剤を添加してもよい。モノアクリレートフェノール系酸化防止剤はモノアクリレート構造とフェノール構造を有する化合物であればとくに限定はない。硬化物の物性制御を容易に行なえることから、2-*t*-ブチル-6-(3-*t*-ブチル-2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-4-メチルフェニルアクリレート（商品名スミライザーGM）、2,4-ジ-*t*-アミル-6-[1-(3,5-ジ-*t*-アミル-2-ヒドロキシフェニル)エチル]フェニルアクリレート（商品名スミライザーGS）が好ましい。モノアクリレートフェノール系酸化防止剤は単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせ用いてもよい。

【0238】

使用するモノアクリレートフェノール系酸化防止剤の量にはとくに限定はないが、得られる硬化物の機械物性により効果を与えることを目的として、（A）成分100部に対して0.01部以上が好ましく、0.05部以上がより好ましい。また、5.0部以下が好ましく、3.0部以下がより好ましく、2.0部以下がさらに好ましい。

【0239】

<硬化方法>

本発明の硬化性組成物の硬化は、光ラジカル硬化および光カチオン硬化を併用して行なわれる。具体的には、UVや電子線などの活性エネルギー線により硬化させることができる。

【0240】

<活性エネルギー線硬化>

活性エネルギー線源にはとくに限定はないが、光重合開始剤の性質に応じて、たとえば高圧水銀灯、低圧水銀灯、電子線照射装置、ハロゲンランプ、発光ダイオード、半導体レーザーなどによる光および電子線の照射があげられる。

【0241】

<用途>

本発明の硬化性組成物の用途にはとくに限定はないが、太陽電池裏面封止材などの電気・電子部品材料、電線・ケーブル用絶縁被覆材などの電気絶縁材料、コーティング材、発泡体、電気電子用ポッティング材、フィルム、ガasket、注型材料、人工大理石、各種成形材料、網入りガラスや合わせガラス端面（切断部）の防錆・防水用封止材などの様々な用途に利用可能である。

【0242】

本発明の硬化性組成物から得られたゴム弾性を示す成形体は、ガasket、パッキン類を中心に広く使用することができる。たとえば自動車分野ではボディ部品として、気密保持のためのシール材、ガラスの振動防止材、車体部位の防振材、とくにウインドシールガasket、ドアガラス用ガasketに使用することができる。シャーシ部品として、防振、防音用のエンジンおよびサスペンションゴム、とくにエンジンマウントラバーに使用することができる。エンジン部品としては、冷却用、燃料供給用、排気制御用などのホース類、エンジンオイル用シール材などに使用することができる。また、排ガス清浄装置部品、ブレーキ部品にも使用することができる。家電分野では、パッキン、Oリング、ベルトなどに使用することができる。具体的には、照明器具用の飾り類、防水パッキン類、防振ゴム類、防虫パッキン類、クリーナ用の防振・吸音と空気シール材、電気温水器用の防滴カバー、防水パッキン、ヒータ部パッキン、電極部パッキン、安全弁ダイアフラム、酒かん器用のホース類、防水パッキン、電磁弁、スチームオープンレンジおよびジャー炊飯器用の防水パッキン、給水タンクパッキン、吸水バルブ、水受けパッキン、接続ホース、ベルト、保温ヒータ部パッキン、蒸気吹き出しロシールなど燃焼機器用のオイルパッキン、Oリング、ドレインパッキン、加圧チューブ、送風チューブ、送・吸気パッキン、防振ゴム、給油口パッキン、油量計パッキン、送油管、ダイアフラム弁、送気管など、音響機器用のスピーカーガasket、スピーカーエッジ、ターンテーブルシート、ベルト、プーリーなどがあげられる。建築分野では、構造用ガasket（ジッパーガasket）、空気膜構造屋根材、防水材、定形シーリング材、防振材、防音材、セッティングブロック、摺動材などに使用できる。スポーツ分野では、スポーツ床として全天候型舗装材、体育館床など、スポーツシューズとして靴底材、中底材など、球技用ボールとしてゴルフボールなどに使用できる。防振ゴム分野では、自動車用防振ゴム、鉄道車両用防振ゴム、航空機用防振ゴム、防舷材などに使用できる。海洋・土木分野では、構造用材料として、ゴム伸縮継手、支承、止水板、防水シート、ラバーダム、弾性舗装、防振パット、防護体など、工事副材料としてゴム型枠、ゴムパッカー、ゴムスカート、スポンジマット、モルタルホース、モルタルストレーナなど、工事補助材料としてゴムシート類、エアホースなど、安全対策商品としてゴムブイ、消波材など、環境保全商品としてオイルフェンス、シルトフェンス、防汚材、マリンホース、ドレッシングホース、オイルスキマーなどに使用できる。その他、板ゴム、マット、フォーム板などにも使用できる。


【0243】

<発明を実施するための最良の形態>

本発明の硬化性組成物は、下記（A）成分、（B）成分を必須成分とする光ラジカル硬

化／光カチオン硬化併用硬化性組成物である。

(A) 一般式 (1) :



(式中、 R^1 は水素原子または炭素数1～20の有機基を表わす)

で表わされる基を1分子あたり2個以上、分子末端に有するビニル系重合体。

(B) エポキシ化合物あるいはオキセタン化合物。

【0244】

(A) 成分の重合体は、アクリル酸エステル系重合体であり、主鎖がリビングラジカル重合、好ましくは原子移動ラジカル重合により製造されることが好ましい。また、硬化物の強度向上、伸びの付与、作業性の向上などの観点から、アクリレートモノマーの添加が有効である。(B) 成分のエポキシ化合物あるいはオキセタン化合物は、硬化性の観点から芳香族環を有しないことが好ましい。また、(A) 成分の光重合開始剤として、(C) 光ラジカル性重合開始剤を、(B) 成分の光重合開始剤として、(D) 光カチオン性重合開始剤を含有することが好ましい。(A) 成分、(B) 成分のバインダーとして、(E) 構造中にエポキシ基と(メタ)アクリロイル基の両方を有する化合物を添加することで、強度や伸びを改善することができる。

【実施例】

【0245】

以下に、本発明の具体的な実施例を比較例と併せて説明するが、本発明は、下記実施例に限定されるものではない。

【0246】

下記実施例中、「数平均分子量」および「分子量分布(重量平均分子量と数平均分子量の比)」は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)を用いた標準ポリスチレン換算法により算出した。ただし、GPCカラムとしてポリスチレン架橋ゲルを充填したもの(s h o d e x GPC K-804; 昭和電工(株)製)、GPC溶媒としてクロロホルムを用いた。

【0247】

下記実施例中、「平均末端(メタ)アクリロイル基数」は、「重合体1分子あたりに導入された(メタ)アクリロイル基数」であり、 1H NMR分析およびGPCにより求められた数平均分子量より算出した。

【0248】

製造例1 (アクリロイル基両末端ポリ(アクリル酸n-ブチル／アクリル酸エチル／2-メトキシエチルアクリレート)の合成)

臭化第一銅を触媒、ペンタメチルジエチレントリアミンを配位子、ジエチルー2, 5-ジブromoアジペートを開始剤として、アクリル酸n-ブチル／アクリル酸エチル／2-メトキシエチルアクリレートをモル数で25／46／29の比率で重合し、数平均分子量16500、分子量分布1.13の末端臭素基ポリ(アクリル酸n-ブチル／アクリル酸エチル／2-メトキシエチルアクリレート)を得た。

【0249】

この重合体400gをN, N-ジメチルアセトアミド(400mL)に溶解させ、アクリル酸カリウム10.7gを加え、窒素雰囲気下、70℃で6時間加熱攪拌し、アクリロイル基両末端ポリ(アクリル酸n-ブチル／アクリル酸エチル／2-メトキシエチルアクリレート)(以下、重合体(1)という)の混合物を得た。この混合液中のN, N-ジメチルアセトアミドを減圧留去したのち、残渣にトルエンを加えて、不溶分を濾過により除去した。濾液のトルエンを減圧留去して、重合体(1)を精製した。

【0250】

精製後のアクリロイル基両末端重合体(1)の数平均分子量は16900、分子量分布は1.14、平均末端アクリロイル基数は1.8(すなわち、末端へのアクリロイル基の導入率は90%)であった。

【0251】

製造例 2 (アクリロイル基片末端ポリ(アクリル酸 n-ブチル/アクリル酸エチル/2-メトキシエチルアクリレート)の合成)

臭化第一銅を触媒、ペンタメチルジエチレントリアミンを配位子、2-ブロモブチル酸エチルを開始剤として、アクリル酸 n-ブチル/アクリル酸エチル/2-メトキシエチルアクリレートをモル数で 25/46/29 の比率で重合し、数平均分子量 3700、分子量分布 1.14 の片末端臭素基ポリ(アクリル酸 n-ブチル/アクリル酸エチル/2-メトキシエチルアクリレート)を得た。

【0252】

この重合体 1050 g を N, N-ジメチルアセトアミド (1050 g) に溶解させ、アクリル酸カリウム 56.2 g を加え、窒素雰囲気下、70℃で4時間加熱攪拌し、アクリロイル基片末端ポリ(アクリル酸 n-ブチル/アクリル酸エチル/2-メトキシエチルアクリレート) (以下、重合体〔2〕という)の混合物を得た。この混合液中の N, N-ジメチルアセトアミドを減圧留去したのち、残渣にトルエンを加えて、不溶分を濾過により除去した。濾液のトルエンを減圧留去して、重合体〔2〕を精製した。

【0253】

精製後のアクリロイル基片末端重合体〔2〕(ラジカル重合性の基を有するオリゴマー)の数平均分子量は 3800、分子量分布は 1.15、平均末端アクリロイル基数は 1.0 (すなわち、末端へのアクリロイル基の導入率はほぼ 100%) であった。

【0254】

実施例 1

製造例 1 で得られた重合体〔1〕100部に対し、2,2-ジエトキシアセトフェノン 0.2部、エポライト 4000 (水添型ビスフェノール A 型エポキシ樹脂、共栄社化学(株)製) 30部、オプトマー SP 172 (光カチオン重合開始剤、旭電化工業(株)製) 1.5部 (エポライト 4000 に対して 5部)、Irganox 1010 (チバスペシャリティケミカルズ社製) 1部を加え、充分に混合して硬化性組成物を得た。

【0255】

ついで、得られた硬化性組成物を、メタルハライドランプ (80 W/cm、照射距離 15 cm、ベルトスピード 1.0 m/分) に表裏各々 5 回通して光照射を行ない、約 2 mm 厚のシート状の硬化物を得た。

【0256】

得られた硬化性組成物の粘度および硬化物の機械物性を測定し、結果をそれぞれ表 1 および表 2 に示した。

【0257】

実施例 2

製造例 1 で得られた重合体〔1〕100部に対し、2,2-ジエトキシアセトフェノン 0.2部、エポライト 4000 の 50部、オプトマー SP 172 の 2.5部 (エポライト 4000 に対して 5部)、Irganox 1010 の 1部を加え、充分に混合して硬化性組成物を得た。

【0258】

ついで、得られた硬化性組成物を、メタルハライドランプ (80 W/cm、照射距離 15 cm、ベルトスピード 1.0 m/分) に表裏各々 5 回通して光照射を行ない、約 2 mm 厚のシート状の硬化物を得た。

【0259】

得られた硬化性組成物の粘度および硬化物の機械物性を測定し、結果をそれぞれ表 1 および表 2 に示した。

【0260】

実施例 3

製造例 1 で得られた重合体〔1〕100部に対し、2,2-ジエトキシアセトフェノン 0.2部、エポライト 4000 の 70部、オプトマー SP 172 の 3.5部 (エポライト 4000 に対して 5部)、Irganox 1010 の 1部を加え、充分に混合して硬化性

組成物を得た。

【0261】

ついで得られた硬化性組成物を、メタルハライドランプ（80W/cm、照射距離15cm、ベルトスピード1.0m/分）に表裏各々5回通して光照射を行ない、約2mm厚のシート状の硬化物を得た。

【0262】

得られた硬化性組成物の粘度および硬化物の機械物性を測定し、結果をそれぞれ表1および表2に示した。

【0263】

実施例4

製造例1で得られた重合体〔1〕100部に対し、2,2-ジエトキシアセトフェノン0.2部、エポライト4000の100部、オプトマーSP172の5部（エポライト4000に対して5部）、Irganox1010の1部を加え、充分に混合して硬化性組成物を得た。

【0264】

ついで、得られた硬化性組成物を、メタルハライドランプ（80W/cm、照射距離15cm、ベルトスピード1.0m/分）に表裏各々5回通して光照射を行ない、約2mm厚のシート状の硬化物を得た。

【0265】

得られた硬化性組成物の粘度および硬化物の機械物性を測定し、結果をそれぞれ表1および表2に示した。

【0266】

実施例5

製造例1で得られた重合体〔1〕100部に対し、ビスコートV#155（大阪有機化学工業（株）製、多官能モノマー、シクロヘキシルアクリレート）10部、2,2-ジエトキシアセトフェノン0.24部、エポライト4000の70部、オプトマーSP172の3.5部（エポライト4000に対して5部）、Irganox1010の1部を加え、充分に混合して硬化性組成物を得た。

【0267】

ついで、得られた硬化性組成物を、メタルハライドランプ（80W/cm、照射距離15cm、ベルトスピード1.0m/分）に表裏各々5回通して光照射を行ない、約2mm厚のシート状の硬化物を得た。

【0268】

得られた硬化性組成物の粘度および硬化物の機械物性を測定し、結果をそれぞれ表1および表2に示した。

【0269】

実施例6

製造例1で得られた重合体〔1〕100部に対し、製造例2で得られた重合体〔2〕50部、2,2-ジエトキシアセトフェノン0.3部、エポライト4000の70部、オプトマーSP172の3.5部（エポライト4000に対して5部）、Irganox1010の1部を加え、充分に混合して硬化性組成物を得た。

【0270】

ついで、得られた硬化性組成物を、メタルハライドランプ（80W/cm、照射距離15cm、ベルトスピード1.0m/分）に表裏各々5回通して光照射を行ない、約2mm厚のシート状の硬化物を得た。

【0271】

得られた硬化性組成物の粘度および硬化物の機械物性を測定し、結果をそれぞれ表1および表2に示した。

【0272】

実施例7

製造例 1 で得られた重合体〔1〕100 部に対し、グリシジルメタクリレート 5 部、2, 2-ジエトキシアセトフェノン 0. 2 部、エポライト 4000 の 50 部、オプトマー SP 172 の 2. 5 部（エポライト 4000 に対して 5 部）、I r g a n o x 1010 の 1 部を加え、充分に混合して硬化性組成物を得た。

【0273】

ついで、得られた硬化性組成物を、メタルハライドランプ（80 W／cm、照射距離 15 cm、ベルトスピード 1. 0 m／分）に表裏各々 5 回通して光照射を行ない、約 2 mm 厚のシート状の硬化物を得た。

【0274】

得られた硬化性組成物の粘度および硬化物の機械物性を測定し、結果をそれぞれ表 1 および表 2 に示した。

【0275】

比較例 1

製造例 1 で得られた重合体〔1〕100 部に対し、2, 2-ジエトキシアセトフェノン 0. 20 部、I r g a n o x 1010 の 1. 0 部を加え、充分に混合して硬化性組成物を得た。この組成物の室温での粘度は 510 Pa・s であり、混合や流し込みなどの作業性がわるかった。

【0276】

ついで、得られた硬化性組成物を、メタルハライドランプ（80 W／cm、照射距離 15 cm、ベルトスピード 1. 0 m／分）に 3 回通して光照射を行ない、約 2 mm 厚のシート状の硬化物を得た。

【0277】

得られた硬化物の機械物性を測定し、結果を表 2 に示した。

【0278】

なお、組成物の粘度は表 1 に示した。

【0279】

比較例 2

末端がアルケニル化された分子量約 1 万のポリオキシプロピレングリコール 100 g と、分子中に平均 5 個のヒドロシル基と平均 5 個の α -メチルスチレン基を含有する鎖状シロキサン 6. 9 g および 0 価白金の 1, 1, 3, 3-テトラメチルー 1, 3-ジビニルジシロキサン錯体 0. 64 ml とを室温にて混合し、150℃で 10 分硬化させた。

【0280】

得られた硬化物の機械物性を測定し、表 2 に示した。

【0281】

【表 1】

表 1

実施例番号	粘度(23℃) [Pa・s]
1	150
2	91
3	65
4	43
5	20
6	32
7	62
比較例 1	510

【 0 2 8 2 】

【表 2】

表 2

実施例番号	M30(MPa)	Tb(MPa)	Eb(%)
1	0. 52	0. 94	52
2	1. 09	1. 79	49
3	1. 80	2. 47	41
4	4. 39	5. 33	37
5	1. 72	3. 15	55
6	1. 51	2. 00	42
7	2. 41	5. 25	70
比較例 1	0. 26	0. 48	59
比較例 2	0. 24	0. 57	100


【書類名】要約書

【要約】

【課題】組成物の粘度を低く保つことができ、かつ、耐熱性、耐候性などに優れ、ゴム弾性を有する機械強度が高い硬化物を与える硬化性組成物を提供する。

【解決手段】下記（Ａ）成分、（Ｂ）成分を必須成分とする光ラジカル硬化／光カチオン硬化併用硬化性組成物。

（Ａ）一般式（１）：



（式中、 R^1 は水素原子または炭素数１～２０の有機基）

で表わされる基を１分子あたり２個以上、分子末端に有するビニル系重合体。

（Ｂ）エポキシ化合物あるいはオキセタン化合物。

【選択図】なし

出願人履歴

0 0 0 0 0 0 9 4 1

19900827

新規登録

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

鐘淵化学工業株式会社

0 0 0 0 0 0 9 4 1

20040901

名称変更

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

株式会社カネカ